

Interior Luxe

Тип	Совершенно матовая, особо стойкая к мытью латексная краска для внутренних работ, на акрилатной основе.
Область применения	<p>Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных и других минеральных поверхностей, стеклообоев и других обоев под покраску, а также гипсокартонных, древесноволокнистых, древесностружечных плит внутри здания.</p> <p>После обработки поверхности согласно инструкции по применению, краска KOLORIT INTERIOR LUXE подходит для ремонтной окраски ранее окрашенных латексной или алкидной краской поверхностей.</p> <p>Хорошо подходит как краска «первого слоя» под декоративные покрытия.</p> <p>Рекомендуется для первичной и ремонтной окраски стен и потолков в гостиных, спальнях, детских комнатах и др. жилых помещениях, а также в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой (например: детские сады, учебные заведения, офисные помещения, магазины и т.п.)</p>

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на 1 слой	На впитывающие поверхности – 7-9 м ² / л, на невпитывающие поверхности – 10-12 м ² / л.
Сухой остаток	ок. 54 % (база А), ок.53 % (база С).
Плотность	ок. 1,38 кг/л (база А), ок. 1,29 кг/л (база С).
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносить валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,017" – 0,021". Допускается разбавлять до 10% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
Блеск	Совершенно матовый.
База	А и С.
Цвет	Белый (база А), а также по каталогам «Тиккурила Симфония», «Мониколор Нова», «NCS», «RAL» и др.
Стойкость к мытью	Выдерживает влажную очистку (свыше 10000 циклов).
Химстойкость	Выдерживает периодическую очистку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, а также легкую очистку некоторыми растворителями (спирт, уайт-спирит).
Термостойкость	80°C.
Хранение	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C.
Тара	3л, 5л, 10л, 20л.

ТОВ «Тіккуріла»

Проспект Московський, 9, корпус 6, поверх 3, п/с 64, Київ 04073, Україна
 тел: (44) 391-59-60, факс: (44) 391-59-64/66, e-mail: info.ua@tikkurila.com

Interior Luxe**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прочной. Температура воздуха, краски и поверхности должна быть в пределах от +5°C до +28°C; относительная влажность воздуха не более 80%.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:
Тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия, очистить от грязи, пыли, жировых пятен. При необходимости выровнять поверхность акриловой шпатлевкой. Не рекомендуется использовать сухие смеси на гипсовой основе. После высыхания отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Для защиты от плесени и грибка рекомендуется обработать поверхность средством **KOLORIT START BIOSTOP**. Непрочные, мелящие основания, а также основания с неоднородной впитывающей способностью следует укрепить средством **KOLORIT START GRUNT** в соответствии с инструкцией по применению. В помещениях с повышенной влажностью вместо средства **KOLORIT START GRUNT** целесообразно применять влагоизолирующие средства **KOLORIT START HYDROSTOP**, **KOLORIT START GRUNT SILICONE**. В сухих помещениях для нанесения первого слоя возможно использование краски **KOLORIT INTERIOR PREMIUM 3**.

Ранее окрашенная поверхность:

Тщательно удалить все отслаивающиеся, мелящие, размывающиеся водой и непрочные покрытия. Поверхность вымыть разбавленным щелочным моющим раствором (например, средством «Маалипесу» (TM Tikkurila), тщательно промыть чистой водой и высушить. Глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. При необходимости выровнять поверхность акриловой шпатлевкой. Далее обрабатывать так же, как новые поверхности.

Окраска**Неокрашенная поверхность:**

Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя. При необходимости, для нанесения 1-го слоя разбавить водой (не более 10%). Время высыхания каждого слоя – 1-2 часа в зависимости от условий. Полной износостойкости покрытие достигает через месяц.

Ремонтная окраска:

Ремонтную окраску покрытия из **KOLORIT INTERIOR LUXE** выполнять этой же краской или другой водоразбавляемой акрилатной краской. См. пункт "Предварительная подготовка".

Очистка инструментов

Удалить остатки краски с инструмента, после чего промыть водой или моющим средством Пенселипесу (TM Tikkurila). Следы подсохшей краски с инструмента можно удалить моющим средством Пенселипесу.

Уход

Готовое покрытие рекомендуется очищать с помощью мягкой ткани или губки с использованием теплого раствора моющего средства. Со свежеокрашенной поверхностью следует обращаться осторожно в течение нескольких недель, т.к. при нормальных условиях покрытие достигает своей окончательной твердости только через месяц. В случае если необходимо очищать поверхность ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка мягкой влажной тканью, избегая натирания (особенно, если краска затонирована в темные и насыщенные цвета). На совершенно матовых латексных красках, затонированных в темные и насыщенные цвета, возможно появление белесых следов при механическом воздействии на покрытие. В таких случаях следует осторожно протереть покрытия слегка влажной тканью, избегая натирания поверхности.

ОХРАНА ТРУДА

Краска не содержит органических растворителей, является нетоксичной и пожаробезопасной. Тем не менее, работу следует выполнять осторожно и тщательно, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом.

На краску имеется заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы и сертификат на право экологической маркировки «Екологічно чисто та безпечно».

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.