Baumit MPA 35
Известково-цементная штукатурка для машинного нанесения

baumit.com

Продукт

Известково-цементная сухая штукатурная смесь заводского изготовления для ручного и машинного нанесения для наружных и внутренних работ.

Состав

Строительная известь, цемент, строительный песок, добавки.

Свойства

Штукатурка для наружных и внутренних работ, с высокой водоудерживающей способностью, известково-цементная, паропроницаемая.

Применение

Штукатурка для машинного нанесения.

Технические данные

Прочность на сжатие (28 дней):	>2,5 Н/мм^2
Зернистость:	2 мм
Коэффициент сопротивления паропроницанию:	около 15
Коэффициент теплопроводности:	0,5 Вт/mK
Насыпная плотность:	около 1250 кг/м^3
Водопотребность	6,5-7 литров на мешок
Минимальная толщина слоя	20 мм для наружных работ
Максимальная толщина слоя за 1 нанесение	25 мм
Расход материала:	около 14 кг/м^2 при толщине штукатурки 10 мм

Классификация по категориям в соответствии с законом о химикалиях

Подробную информацию можно получить из паспорта безопасности продукта, который находится на сайте www.baumit.com или предоставляется по запросу на предприятии-изготовителе.

Контроль качества

Внутрифирменный контроль в заводских лабораториях.

Хранение

Срок хранения в сухом месте на деревянном поддоне 12 месяцев.

Форма поставки

Мешок 25 кг

Подготовка основания

Основание должно быть чистым, сухим, не замерзшим, без пыли, впитывающим, без высолов, способным нести нагрузку и без слабых участков.

Указания для специфических оснований данного продукта

Данные указания относятся к каменной кладке возведенной согласно строительным нормам. Швы в кладке должны быть заполнены.

Для наружных работ всегда требуется обрызг Baumit VorSprizer!
Подготовка основания для внутренних работ: см. описание для штукатурки Baumit MPI 25.

Для щепоцементной плиты, щепоцементных блоков несъемной опалубки с встроенным утеплителем, для высокопористых кирпичных блоков:
Для данных оснований рекомендуем использовать систему легких штукатурок Baumit Castello.

Нанесение

На подготовительном этапе работ необходимо с помощью монтажного раствора Baumit SpeedFix (использовать гипс нельзя) закрепить на углы здания нержавеющие армирующие уголки. На поверхности под последующую облицовку керамической плиткой крепятся штукатурные профиля.

Штукатурка Baumit MPA 35 может наноситься всеми штукатурными станциями без исключения (например PFT G4). Штукатурка наносится на увлажненную поверхность сверху вниз «змейкой» требуемой толщины (средняя 10 мм, макс. 25 мм за 1 нанесение), затем Н образным правилом разравнивается и после схватывания затирается пластиковыми или деревянными терками.
При наличии неровностей основания более 25 мм сначала наносится грунтовочный слой штукатурки (не более 25 мм), затем на нем делаются горизонтальные насечки. Перед нанесением следующего слоя штукатурку необходимо увлажнить (Для лучшей карбонизации поверхность необходимо в течение 2 дней увлажнять).
Перед запуском штукатурной станции (мощность двигателя 5.5 кВт) растворный шланг необходимо заполнить известковым или цементным тестом.

Дальнейшие указания: см. инструкцию по эксплуатации штукатурной станции.

Общие указания

Во время нанесения штукатурки и процесса твердения температура воздуха и основания не должна быть ниже +5 С. При использовании отопительных приборов, особенно газовых необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

Прямое нагревание штукатурки недопустимо.

Свеженанесенную штукатурку необходимо увлажнять в течение 2 дней.

Перед нанесение отделочных слоев штукатурка должна хорошо просохнуть. Время высыхания на 1 см толщины – 10 дней.
Перед началом работ штробы, швы в кладке и дырки должны быть заполнены известково-цементным раствором (например MPA 35).
Если на стене установлено какое-либо оборудование (электрические шкафы, трубы и проч.) во избежание образования трещин необходимо прорезать мастерком штукатурку до основания.
Не наносить на кафельную плитку.

Финишные покрытия:

На грубозатертую штукатурку Baumit MPA 35:
Baumit EdelPutz и при необходимости Baumit UniPrimer

На мелкозатертую штукатурку Baumit MPA 35:
Baumit SilikatTop und Baumit UniPrimer
Baumit GranoporTop und Baumit UniPrimer
Baumit SilikonTop und Baumit UniPrimer
Baumit NanoporTop und Baumit UniPrimer
Baumit ArtlineTop und Baumit UniPrimer
Baumit EdelPutz Extra und Baumit UniPrimer

На Baumit MPA 35 с финишным слоем Baumit PutzSpachtel, Baumit SanovaFeinputz или Baumit UniPutz Weiß:
Baumit SilikatFarbe
Baumit GranoporFarbe
Baumit SilikonFarbe
Baumit NanoporFarbe

На Baumit MPA 35 с армированным слоем Baumit ProContact и стеклосеткой Baumit TextilglasGitter:

Baumit SilikatTop и Baumit UniPrimer
Baumit GranoporTop и Baumit UniPrimer
Baumit EdelPutz Extra и Baumit UniPrimer
Baumit SilikonTop и Baumit UniPrimer
Baumit ArtlineTop и Baumit UniPrimer
Baumit NanoporTop и Baumit UniPrimer

Для внутренних работ

На Baumit MPA 35 с финишным слоем Baumit PutzSpachtel, Baumit KlimaSpachtel, Baumit KlimaGlätte, Baumit SanovaFeinputz или Baumit UniPutz Weiß:
Baumit KlimaFarbe
Baumit SilikatFarbe
Baumit GranoporFarbe
Baumit SilikonFarbe
Baumit NanoporFarbe

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основе собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения.