



ЛЦ-8

УНІВЕРСАЛ-НІВЕЛІР
ВОДОСТІЙКА ПІДЛОГА (ШАР 3-10мм)

- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ
- ЗНОСОСТІЙКА
- МАРОЧНА МІЦНІСТЬ М 200
- ВОДО-, МОРОЗОСТІЙКА

ФАСОВКА: мішки по 25 кг

СКЛАД

Полімермінеральна композиція на основі високоякісних мінеральних в'язучих і модифікаторів провідних європейських виробників.

ЗАСТОСУВАННЯ

Суміш використовується:

- для вирівнювання бетонних і цементно-піщаних основ під фінішні покриття, такі як лінолеум, ковролін, ламінат, керамічна плитка, паркет та ін. у житлових, адміністративних, промислових приміщеннях;
- для улаштування покриттів по вирівняній бетонній основі як у приміщеннях (у т.ч. вологих), так і зовні при помірних вимогах до міцності та термінів введення в експлуатацію.

ВАЖЛИВО

При укладанні підлоги в системі з кількох різновидів матеріалу, враховуйте, що міцність (марка) кожного наступного шару повинна бути нижче попереднього!

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|-----------|
| Водопотреба на мішок 25 кг, л | 4,0...4,5 |
| Рекомендована товщина вирівнюючого шару, від...до, мм | 3...15 |
| Витрати сухої суміші, кг/м ² · 1мм | 1,8 |
| Термін придатності розчинової суміші для вкладання, хв. | 20 |
| Термін готовності після вкладання: | |
| - до технологічного проходу, год. | 36 |
| - до вкладання керамічної плитки та лінолеуму без основи, діб | 7 |
| - до вкладання ламінованої підлоги, паркету, фарбування - після досягнення проектної міцності та вологості, але не раніше, діб | 10 |
| Межа міцності розчину при стиску у віці 3/28 діб, МПа, не менше | 7/20 |
| Усадка у віці 28 діб, мм/м, не більше | 1 |
| Морозостійкість, циклів, не менше | 75 |