



П-11

ТЕРМО-КЛЕЙ

ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ КАМІНІВ, ПЕЧЕЙ
ТА «ТЕПЛИХ» ПІДЛОГ

- МІЦНІСТЬ НА ВІДРИВ 1,0 МПа
- СТІЙКИЙ ДО ЗМІЩЕННЯ
- ТЕРМОСТОЙКИЙ (160°C)
- ВОДО-, МОРОЗОСТОЙКИЙ

ФАСОВКА: мішки по 20 кг

СКЛАД

Полімермінеральна композиція на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників, що сприяють поліпшенню механічних властивостей розчину та його адгезії.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водопотреба 20 кг сухої суміші, л	4,8...5,2
Термін придатності розчинової суміші, год.	2
Максимальна товщина клейового шару, мм	10
Відкритий час, хв., не менше	20
Час корегування, хв., не менше	15
Готовність до розшивки швів, діб, не раніше	1
Міцність зчеплення з основою у повітряно-сухих умовах, МПа, не менше	1,0
Морозостійкість, циклів, не менше	75
Температура експлуатації, °C, від...до	-30...+160

ЗАСТОСУВАННЯ

Клейова суміш призначена для Призначений для вкладання керамічних облицювальних матеріалів на печі та каміни, «теплі» підлоги, а також для облицювання бетонних, цегляних та інших основ, що не деформуються, облицювальними матеріалами з водопоглинанням не менше 1%, всередині та зовні будівель.

ТАБЛИЦЯ ВИТРАТ

Розмір облицювальних плиток, мм	Розмір зубців шпателю, мм	Розмір розшиrovочного шву, мм	Середні витрати клею, кг/м ²
50x50	3	1,5	1,8
100x100	4	2,0	2,0
150x150	6	3,0	2,5
150x200	6	3,0	3,0
200x250	8	3,0	3,5
200x300	8	4,0	3,7
250x300	8	4,0	4,0
300x300	10	4,0	4,2
400x400	10	6,0	4,5