



## П-20

### ТЕПЛО-ФАСАД АРМ АРМУЮЧИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛУ ТА МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ

- АРМОВАНИЙ МІКРОВОЛОКНОМ
- ВИСОКОПЛАСТИЧНИЙ
- ПАРОПРОНИКНИЙ
- ВОДО-, МОРОЗОСТОЙКИЙ

ФАСОВКА: мішки по 25 кг

#### СКЛАД

Полімермінеральна композиція на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників, що сприяють поліпшенню механічних властивостей розчину та його адгезії.

#### ЗАСТОСУВАННЯ

Клейова суміш призначена для приkleювання плит утеплювача (мінеральна вата, пінополістирол) при улаштуванні систем теплоізоляції зовні будівель. Рекомендовано використовувати для створення гідрозахисного армуючого шару по плитах утеплювача (мінеральна вата, пінополістирол), через три доби після їх приkleювання.

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водопотреба на 25 кг сухої суміші, л	4,5...5,0
Витрати сухої суміші для приkleювання, кг/м <sup>2</sup> , від	5,5
Площа покриття з 1 мішка 25 кг сухої суміші, м <sup>2</sup> :	4,0
- нанесення на утеплювач смугами, або окремими маяками	
- виконання армуючого шару	5,0
Придатність розчинової суміші, годин, не менше	2
Відкритий час, хв., не менше	20
Максимальна товщина клейового шару, мм	10
Міцність зчеплення з основою, МПа, не менше	0,5
Міцність зчеплення з плитами утеплювача - когезійний розрив по утеплювачу, через, діб тверднення	7
Морозостійкість, циклів, не менше	75
Температура експлуатації, від...до, °C	-30...+70