



П-21



ТЕПЛО-ФАСАД ПРО АРМУЮЧИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ВИСОТНОГО БУДІВНИЦТВА

- АРМОВАНІЙ МІКРОВОЛОКОНОМ
- ЕЛАСТИЧНИЙ
- ПАРОПРОНИКНИЙ
- ВОДО-, МОРОЗОСТОЙКИЙ

ФАСОВКА: мішки по 25 кг

СКЛАД

Полімермінеральна композиція на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників, що сприяють поліпшенню механічних властивостей розчину та його адгезії.

ЗАСТОСУВАННЯ

Клейова суміш призначена для створення гідрозахисного армуючого шару по плитах утеплювача (мінеральна вата, пінополістирол), рекомендована для приkleювання плит утеплювача (мінеральна вата) при улаштуванні зовнішньої теплової ізоляції будинків і споруд за системою "Polimin Тепло-фасад".

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водопотреба на 25 кг сухої суміші, л	5,0...6,0
Витрати сухої суміші, кг/м ² : - для приkleювання утеплювача, від	5,5
- для улаштування армуючого шару, від	5,0
Термін придатності розчинової суміші, год., не менше	2
Відкритий час, хв., не менше	20
Міцність зчеплення з плитами утеплювачу - когезійний розрив по утеплювачу, через, діб	3
Коефіцієнт водопоглинання, кг/м ² · t ^{0,5} , не більше	0,5
Морозостійкість, циклів, не менше	75
Міцність зчеплення з основою, МПа, не менше	1,5
Температура експлуатації, від...до, °C	-30...+70