



ШЦ-2

КЛАСИЧНА ЦЕМЕНТНА ШТУКАТУРКА

- ТИКСОТРОПНА
 - ТРІЩИНОСТИЙКА
 - ПЛАСТИЧНА
 - ВОДО-, МОРОЗОСТИЙКА

ФАСОВКА: мішки по 25 кг

СКЛАД

Полімернінеральна композиція на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників, що сприяють поліпшенню механічних властивостей розчину та його адгезії.

ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовується для виконання високоякісних штукатурних робіт на різноманітних мінеральних поверхнях (бетон, цегла). Рекомендована для штукатурення зовнішніх стін та стін у приміщеннях з вологим режимом експлуатації. Після тужавлення штукатурка є міцним підготовчим шаром перед нанесенням різноманітних шпаклівок та декоративних штукатурок.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водопотреба на 25 кг сухої суміші, л	4...4,5
Витрати сухої суміші на 1 мм шару, кг/м ² , не менше	1,5
Розрахункова товщина штукатурного шару, від...до, мм	10...20
Термін придатності розчинової суміші, год., не менше	1
Міцність зчеплення з основою, МПа, не менше	0,3
Марочна міцність при стиску, МПа, не менше	10
Морозостійкість, циклів, не менше	75
Температура експлуатації, °С, від...до	-30...+70