Базальтова вата ROCKWOOL STROPROCK

Негорючее утепление и акустическая изоляция:

- полов на грунте или перекрытии с бетонной основой.

РАЗРЕШЕНИЯ И СЕРТИФИКАТЫ
Нормативный документ
ДСТУ У Б В.2.7-99-2000

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	
теплопроводность λрасч	**0,041 [Вт/м °С]**
характерная нагрузка от собственного веса	**1,61 кН/м3**
классификация по горючести	**НГ – изделие негорючее**

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА					
длина	**ширина**	**толщина**	**R сопротивление теплопередаче**	**Количество плит в упаковке**	**Количество м2 в упаковке**
[мм]	**[мм]**	**[мм]**	**[м2 °С/Вт]**	**[шт.]**	**[м2]**
1000	600	20	0,45	16	8,0
1000	600	30	0,70	8	4,0
1000	600	40	0,95	8	4,0
1000	600	50	1,20	4	2,0
1000	600	60	1,45	4	2,0
1000	600	80	1,95	2	1,0
1000	600	100	2,40	2	1,0