

# SILTEK E-120

## Композиція армуюча



- Поліпшує фізико-механічні властивості розчинів
- Екологічно чиста
- Готова до застосування
- Для зовнішніх та внутрішніх поверхонь

**Склад:** полімерна дисперсія, модифікуючі добавки.

**Застосування:** для підвищення міцності, еластичності, адгезії, водостійкості та тріщиностійкості розчинів. Додається в сухі будівельні суміші (клейові, штукатурні, мурувальні, стяжки і т.ін.) при влаштуванні, ремонті та обробці деформівних або неміцних поверхонь, всередині та зовні будівель. Рекомендується додавати композицію у сухі будівельні суміші для термінового закінчення робіт при зниженні температури.

### Технічні характеристики:

Температура повітря при використанні композиції	від -5°C до +30°C
Максимальний розмір часток дисперсії	160 нм
Збільшення міцності при вигині *	не менше, ніж на 30%
Збільшення адгезії до бетону *	не менше, ніж на 60%
Зменшення водопоглинання розчину *	не менше, ніж на 50%
Витрата композиції	за інструкцією на суху суміш

\* За нормальних умов – температура +20°C, відносна вологість повітря 60%.

### Підготовка поверхні

(згідно СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001):

- видалити неміцні ділянки поверхні, розширені тріщини, відчистити від бруду, пилу, мастила, фарби тощо;
- ділянки поверхні, що пошкоджені біологічною корозією, видалити та обробити антисептичною грунтівкою Siltek E-112;
- відремонтувати поверхню матеріалами ТМ «Siltek» в залежності від стану та призначення конструкції.

### Виконання робіт:

- композицію перед використанням ретельно перемішати;
- приготувати розчинову суміш, застосовуючи замість води композицію Siltek E-120;
- використати розчинову суміш, дотримуючись інструкції щодо застосування на потрібну суху суміш;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити;
- тару та залишки розчину утилізувати згідно з вимогами ДСанГіН 2.2.7.029.

### Упаковка:

- пластикові каністри об'ємом 5 та 10 л.

### Зберігання:

- в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні, при температурі від +5°C до +35°C, про-

тягом 12 місяців від дати виготовлення, зазначененої на упаковці. Запобігти дії прямих сонячних променів.

### Увага:

- не допускати заморожування при транспортуванні та зберіганні композиції.
- у разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятися від вказаних в таблиці;
- при використанні матеріалу в умовах, які не зазначені в даному технічному описі, варто самостійно провести додаткові випробування або звернутися за консультацією до виробника;
- виробник не несе відповідальності у разі виконання робіт з порушенням вказівок щодо застосування.

### Примітка:

- під час роботи берегти очі та шкіру. У разі потрапляння композиції в очі – промити чистою водою та, при необхідності, звернутися до лікаря.

ТУ У 24.3-31749934-002:2008

