

**Підготовка поверхні**

(згідно СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001):

- видалити неміцні ділянки поверхні, розширити тріщини, відчистити від бруду, пилу, мастила тощо;
- ділянки поверхні, що пошкоджені біологічною корозією обробити антисептичною грунтівкою Siltek E-112;
- неміцні ділянки, які не можна видалити, та сильно вираючі поверхні спочатку обробити грунтівкою Siltek E-110 і витримати не менше 4 годин, після чого обробити грунтівкою Siltek E-100;
- тріщини, міжпланельні шви, нерівності глибиною більше 20 мм відремонтувати розчиновою сумішшю, виготовленою із сухої суміші Siltek F-20 з використанням композиції Siltek E-120 замість води (120 мл Siltek E-120 на 1 кг Siltek F-20) та витримати не менше 24 годин;
- для вирівнювання поверхні встановити маяки (використовуючи суху суміш Siltek T-90) на відстані, яка на 20 см менша, ніж довжина правила;
- у приміщеннях площею більше 20 м<sup>2</sup>, а також у вузьких та довгих приміщеннях улаштувати деформаційні шви відповідно до нормативної документації;
- для створення контактного шару настежи за допомогою щітки, валика або розплювача грунтівку Siltek E-100 і витримати не менше 4 годин. Поверхні, що сильно вирають рідину, обробити дівчи;
- підготовлена до влаштування стяжки поверхня повинна бути міцною, чистою та однорідною за водопоглинанням.

**Приготування розчинової суміші для нанесення машинним способом:**

- підготувати штукатурну машину відповідно до "Інструкції з експлуатації";
- встановити потрібну витрату води у відповідності до пропорції;
- подати розчинову суміш на місце проведення робіт за допомогою штукатурної станції та спеціального додаткового домішувача.

**Приготування розчинової суміші для нанесення ручним способом:**

- у чисту робочу ємність налити воду з розрахунку 130-150 мл води на 1 кг сухої суміші Siltek F-22 (3,25 - 3,75 л на 1 мішок);
- поступово додати суху суміш і перемішати низькообертовим міксером до отримання пастоподібної маси без грудок;
- витримати розчинову суміш 5 хвилин і знову перемішати протягом 1 хвилини.

**Виконання робіт:**

- при влаштуванні системи водяного підігріву опалювальні елементи перед початком робіт заповнити водою кімнатної температури і не зливати до повного затвердіння суміші;
- розчинову суміш нанести на підготовлену поверхню, починаючи з найдальшого кута;
- великих площин заливати ділянками за встановленими маяками;

# SILTEK F-22

## Стяжка легковирівнювальна товщиною від 5 до 40 мм

- Пластична
- Тепlostійка
- Ручного та машинного нанесення (штукатурна станція)
- Стійка до усадки та концентрованого навантаження
- Морозостійка
- Зручна у застосуванні
- Для внутрішніх та зовнішніх поверхонь
- Полімерцементна
- Екологічно чиста та безпечна

**Склад:** цемент, фракціоновані наповнювачі, целюлозні волокна, модифікуючі добавки.

**Застосування:** для вирівнювання, змінення існуючих монолітних, в тому числі складних поверхонь, що деформуються, з перепадом по висоті від 5 до 40 мм, перед укладанням плитки, паркету, лінолеуму та інших покріттів, всередині та зовні будівель. Ефективна для улаштування на шар паро-, гідро-, термо- і звукоізоляції. Дозволяється застосовувати для ремонту існуючих стяжок та заповнення міжпланельних швів. Рекомендована для влаштування систем водяного та електричного підігріву.

**Технічні характеристики:**

Температура поверхні при нанесенні	від +5°C до +30°C
Температура води для приготування розчинової суміші	від +10°C до +25°C
Кількість води на 1 кг сухої суміші	130 – 150 мл
Максимальний розмір часток	2,5 мм
Рекомендована товщина шару:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- вирівнювання монолітної поверхні</li> <li>- шар над опалювальними елементами</li> <li>- шар над теплоізоляційними плитами</li> </ul>
від 5 до 40 мм	від 5 до 40 мм
25 – 30 мм	25 – 30 мм
35 – 40 мм	35 – 40 мм
Термін придатності розчинової суміші *	не менше 1 години
Можливість технологічного пересування *	через 24 години
Можливість укладання керамічних і кам'яних плиток *	через 72 години
Можливість укладання інших покріттів *	не раніше, ніж через 7 діб
Міцність на стиск через 28 діб *	не менше 20 МПа
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею в повітряно-сухих умовах через 28 діб *	не менше 1,0 МПа
Усадка через 28 діб	не більше 2,0 мм/м
Температура експлуатації	від -30°C до +70°C
Витрата сухої суміші на 1 м <sup>2</sup> при товщині шару 10 мм	приблизно 18 кг

\* За нормальних умов – температура +20°C, відносна вологість повітря 60%.

віще 75%, протягом 12 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

**Увага:**

- не перевищувати кількість води, зазначену в даному технічному описі, оскільки це може привести до розшарування розчинової суміші;
- обов'язково! при влаштуванні стяжки машинним способом використовувати штукатурну станцію з подвійним змішуванням або застосовувати спеціальний додатковий домішувач;
- поверхні на основі гіпсовых в'яжучих обробити грунтівкою Siltek E-105 не пізніше ніж 4-6 годин до влаштування стяжки;
- у разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятися від вказаних в таблиці;
- при використанні матеріалу в умовах, які не зазначені в даному технічному описі, варто самостійно провести додаткові випробування або звернутися за консультацією до виробника;
- виробник не несе відповідальність у разі виконання робіт з порушенням вказівок щодо застосування.

**Правила безпеки:**

- зберігати в недоступному для дітей місці;
- під час роботи захищати органи дихання;
- запобігти контакту зі шкірою;
- у разі потрапляння суміші в очі – промити чистою водою та, при необхідності, звернутися до лікаря.

**Ц.1СТ2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011**