# Fassadenfarbe 90



Белая, для внутренних и внешних работ, матовая, атмосферостойкая, износоустойчивая краска.

# Применение:

Применяется для фасадных и внутренних работ по штукатуркам, бетону, кирпичу, гипсовым основаниям, волокнисто-цементным плитам, ДВП, ДСП, фанере и обоям с шероховатой структурой.

#### Свойства:

Климатоустойчивая, водоотталкивающая, износоустойчивая, с малыми напряжениями, устойчива к свету, способна к пропусканию водяного пара, разбавляется водой, со слабым запахом. Экологически чистый продукт.

#### Плотность:

1,55 г/см3.

# Связывающая основа:

дисперсия на основе акриловых смол.

#### Цвет:

белый, матовый.

#### Тонирование:

тонирующими красками Jobi Vollton- und Abtänfarbe, универсальными пигментамиконцентратами ПАЛИТРА.

# Соответствие требованиям и нормам стандартов Украины ТУ 25639364.001-99:

Внешний вид пленки краски - после высыхания краска образует пленку с ровной однородной матовой поверхностью

Массовая доля нелетучих веществ, - 64%

Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более - 140

РН краски, не выше - 10

Степень перетира, мкм, не более - 40

Время высыхания до степени 3 при температуре 20°C±2, ч, не более - 1

Положительное заключение Минздрава Украины № 5.03.02-04/9726 от 17.03.2003 г.

Действует на срок действия ТУ 25639364.001-99 до 16.03.2008 года.

# Расход на одно нанесение:

около 240 г/м2. Точный расход определяется пробным нанесением на соответствующий объект.

# Расфасовка:

Ведро	15 кг	7,5 кг	3,8 кг
Достаточно для покрытия одним	65 м2	32 м2	16 м2
слоем около			

#### Основание:

Должно быть прочным, сухим и очищенным от старых покрытий. Перед окраской нанести грунт серии JOBI: Putzgrund J13, Tiefgrund LF, Tiefgrund J14 (в зависимости от основания).

#### Нанесение:

Краску наносить кистью, валиком или распылителем (безвоздушный способ). Допускается разбавление водой: для первого нанесения не более 10%, для второго не более 5%. Краску наносить при температуре не ниже + 5°C. После использования рабочие инструменты промыть водой.

#### Время высыхания:

При +20°C и 65% относительной влажности воздуха допустима повторная окраска в тот же день. При более низкой температуре и более низкой влажности воздуха время высыхания окрашенной поверхности увеличивается.

# Хранение:

В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей на упаковку. Срок хранения: 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

# Устранение отходов:

Краска является экологически чистой, поэтому остатки могут быть оставлены в упаковке до их высыхания и после утилизированы как бытовой мусор.