

ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ



## Master-Niveler (Мастер-Нивелир)

Смесь «Master»  
Ц.2.ПО1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Для внутренних и наружных работ <

- самовыравнивающаяся <
- стойкая к истиранию <
- высокая адгезия к основанию <
- толщина слоя от 5 до 30 мм <
- удобная в применении <
- экологически чистая <

Цвет: серый

Упаковка: 25 кг

### Технические характеристики:

Состав:	цементная смесь, модифицированная минеральными наполнителями и органическими добавками
Размер заполнителя	не более 1,2 мм
Время использования готовой смеси	20-25 мин
Открытое время работы	25-30 мин
Прочность сцепления с бетонным основанием	1,0 МПа
Предел прочности на сжатие	Не менее 20 МПа
Время технологического перемещения	от 24 до 48 часов
Количество воды для приготовления смеси	0,17 на 1 кг смеси (4,25 литров на 25 кг смеси)
Расход растворной смеси на 1 мм слоя	1,8 кг/м <sup>2</sup>
Все вышеуказанные рекомендации эффективны при нормальных условиях применения (температуре воздуха 20°C и относительной влажности 55%).	

### Область применения:

Смесь «Master-Niveler» предназначена для устройства покрытий пола под интенсивные нагрузки внутри помещений на бетонных основаниях и стяжках прочностью не менее 20 МПа, полов из цементно-песчаных растворов с последующим устройством финишных покрытий, таких как линолеум, ковровые покрытия, ламинат, паркет, керамическая плитка и др.

### Срок хранения:

12 месяцев в оригинальной упаковке от даты изготовления.  
Дата изготовления указана на упаковке.