

ХИТ ПРОДАЖ!

# Master-Normal (Мастер-Нормал)

Клеевая смесь для закрепления облицовочных материалов внутри и снаружи зданий.

Смесь «Master»  
Ц. 1.3К1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

- пластичная и экономичная <
- адгезия к поверхностям <
- с водопоглощением >3% <
- устойчивая к сползанию <
- с вертикальных поверхностей <
- простая и удобная в применении <
- безопасная при эксплуатации <
- экологически чистая <



Цвет: серый  
Упаковка: 25 кг

### Технические характеристики:

Состав:	цементно-песчаная смесь, модифицированная полимерными добавками
Размер заполнителя	не более 0,8 мм
Время использования готовой смеси	120 мин
Открытое время работы	10-15 мин
Время корректировки	15-25 мин
Смещение материала с вертикальной поверхности	0,1 мм
Прочность сцепления с бетонным основанием	0,5 МПа
Расшивка швов (для стен)	через 24 часа
Время технологического перемещения (для полов)	48 часов
Количество воды для приготовления смеси	0,20-0,22 л воды на 1 кг смеси (5-5,5 л на 25 кг смеси)
Морозостойкость	не менее 25 циклов
Температура основания при нанесении смеси	от +5°C до +35°C
Температура эксплуатации	от -50°C до +70°C

### Область применения:

Клеевая смесь «Master-Normal» предназначена для облицовки керамической плиткой с водопоглощением более 3% (максимальный размер плитки 300x300 мм) бетонных, цементно-песчаных, цементно-известковых поверхностей на прочных недеформируемых основаниях на стенах и полах внутри и снаружи зданий.

Расход:	Размер плитки, (мм)	Размер зубца терки, (мм)	Расход смеси, (кг/м <sup>2</sup> )
	менее 50x50	4	1,8
	от 50x50 до 100x100	4	1,8
	от 100x100 до 200x200	6	2,5
	от 200x200 до 300x300	8	3,3

### Срок хранения:

12 месяцев в оригинальной упаковке от даты изготовления.  
Дата изготовления указана на упаковке.