

PLATÓ FINISH

Фінішна гіпсова шпаклівка PLATÓ Finish

- ✓ Пластична, тим самим зручна та практична в застосуванні
- ✓ Легко наноситься на поверхню
- ✓ Утворює ідеально гладку поверхню
- ✓ Міцна після висихання, не порошокиться
- ✓ Екологічно чиста
- ✓ Має високу адгезію
- ✓ Застосовується як останній шар перед фарбуванням
- ✓ Товщина одного шару нанесення до 3 мм.

Спосіб застосування

- Перед початком шпаклювання очистіть робочу поверхню від пилу, бруду, масляних та бітумних плям. Малярні покриття повинні бути видалені.
- Наберіть воду в чисту ємність. Додайте PLATÓ Finish таким чином, щоб вона покрила всю поверхню води, та залишіть на декілька хвилин.
- Після цього розчин перемішайте до утворення однорідної гомогенної консистенції.
- Готову суміш необхідно застосувати протягом однієї години. Наносити за допомогою сталевого шпателя.
- Сліди нанесення затираються за допомогою зволоженого шпателя після початку затвердіння. Не потребує ошкурення, але за необхідністю можна легко ошкурити.

Рекомендації

- Суміш PLATÓ Finish застосовується для внутрішніх робіт в сухих приміщеннях (відносна вологість до 60%).
- Не змішуйте PLATÓ Finish з жодним іншим продуктом або речовиною.
- Рекомендується використовувати механічний змішувач на низьких



обертах. Високі оберти призведуть до появи бульбашок при нанесенні.

- Не додавайте воду або штукатурку у розчин після перемішування. Це призведе до скорочення терміну застосування та погіршення якості готового продукту.
- Не використовуйте PLATÓ Finish при температурі нижчій ніж +5°C.

Спосіб зберігання

- Складувати PLATÓ Finish слід не більше ніж по 20 мішків.
- Термін придатності PLATÓ Finish – 1 рік за умови зберігання на піддонах в сухому та закритому приміщенні. Не допускається контакт з землею або потрапляння вологи.
- Незадовільні умови складського зберігання або перевищення терміну використання призводить до втрати PLATÓ Finish своїх властивостей.

Технічні властивості

- Співвідношення води/шпаклівки – на 6,5 - 7 л води - 10 кг PLATÓ Finish
- Час застосування готової суміші – 60 хв.
- Час тужавіння - не менше ніж 120 хв.
- Витратна кількість – на 1 мм шару - 1 кг / кв.м
- Витримуваний тиск (мін) – 0,5 МПа
- Супротив на згин (мін) – 0,1 МПа
- Залишок на ситі 0,2 мм – 0%
- Щільність в порошкоподібному вигляді – 600 кг / куб.м

Стандарт

Суміш PLATÓ Finish Г.2.ШГ1
ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Пакування

- Вид пакування – паперові мішки з поліетиленовою вставкою
- Вага нетто – 25 кг +/- 0,25 кг

www.siniat.ua