

POLIREM 130

Клей для пенополистирольных плит

- Отличная адгезия
- Имеет высокую фиксирующую способность
- Морозостойкий
- Удобный в применении

Описание

Применение. Клеевая смесь **POLIREM 130** предназначена для крепления пенополистирольных плит (типа EPS) при утеплении фасадов зданий и сооружений.

Внимание! Для нанесения на наружную поверхность утеплителя промежуточного клеевого слоя, армированного стеклосеткой, необходимо использовать клеевую смесь **POLIREM 131** или **POLIREM 135** соответственно.

Состав. Смесь цемента с минеральными заполнителями и модифицирующими добавками.

СМЕСЬ ТМ "POLIREM" Ц.1.3К5 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Характеристики:

- Пропорция смеси 0,19-0,21 л воды/кг
- Расход смеси на 1 мм сплошного слоя~ 1,4 кг/м²
- Время пригодности раствора к использованию 2 часа
- Открытое время min 20 минут
- Адгезия к пенополистиролу через 7 суток выдержки (когезионный разрыв по утеплителю)
- Прочность сцепления с основанием min 0,5 МПа
- Температура основания от +5 °С до +30 °С
- Температура эксплуатации от -30 °С до +70 °С