Polirem 503

Стяжка цементная базовая М150

- Для внутренних работ
- Быстротвердеющая
- Трещиностойкая
- Влагостойкая
- Может укладываться под уклоном
- Удобна в применении
- Экологически безопасна

Описание

Применение. Стяжка **POLIREM 503** предназначена для выравнивания и ремонта бетонных и цементно-песчаных стяжек внутри зданий, изготовления полов под уклоном, подготовки оснований под нивелирующее смеси, а также под укладку керамических покрытий.

Состав. Смесь цемента с минеральными заполнителями и модифицирующими добавками.

СМЕСЬ ТМ "POLIREM" Ц.2.СТ1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Характеристики:

- Пропорция смеси 0,13-0,16 л воды/кг
- Толщина слоя 10-40 мм
- Расход смеси на 1 мм сплошного слоя ~ 1,9 кг/м²
- Время пригодности раствора к использованию 1 час
- Готовность к начальным нагрузкам min 24 часа
- Предел прочности на сжатие min 15 МПа
- Прочность сцепления с основанием min 0,2 МПа
- Предел прочности на растяжение при изгибе min 3,5 МПа
- Усадка max 1,5 мм/м
- Температура основания от +5 °С до +30 °С
- Температура эксплуатации от +5 °С до +70 °С