Декоративная силиконмодифицированная штукатурка «короед» и «камешковая»

DECOR SILICON PRO

готовая к применению, тонкослойная полимерная штукатурка для декоративной отделки бетонных, оштукатуренных, зашпаклеванных и других минеральных поверхностей снаружи и внутри зданий.

ТОНИРУЕТСЯ В СВЕТЛЫЕ И ТЁМНЫЕ ЦВЕТА

ОБЛАДАЕТ ЭФФЕКТОМ САМООЧИЩЕНИЯ

НИЗКОЕ ВОДО-ПОГЛОЩЕНИЕ, ГИДРОФОБНАЯ

ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ

Технические характеристики

Разбавитель	вода			
Плотность	1,8 кг/л			
Сухой остаток	85 %			
Структура	«камешковая»		«короед»	
Толщина слоя	E_5,> 400 мкм, согласно ДСТУ EN 1062-1:2012			
	1,5 мм	2,5 мм	2 мм	3 мм
Расход смеси на 1 м², кг	2,7-3,0 кг/м²	3,4-3,8 кг/м²	2,8-3,2 кг/м²	3,7-4,2 кг/м²
Максимальный размер частиц наполнителя (зернистость)	S_4, >1500 мкм, согласно ДСТУ EN 1062-1:2012			
Паропроницаемость	V_1, согласно ДСТУ EN 1062-1:2012 S_d 0,085 м согласно EN ISO 7783-2			
Время высыхания*	24 часа			
База / цвет	база А, можно использовать как белую штукатурку или затонировать база С, (бесцветная) использовать только после тонировки			

** При нормальных условиях – температура +20°С, относительная влажность воздуха 60%. В случае выполнения работ в условиях, которые отличаются от нормальных, значения показателей могут отклоняться от указанных в таблице.*

Свойства

- Для внешних и внутренних поверхностей
- Обладает свойствами водоотталкивания и самоочищения
- Защищает фасад от воздействия УФ-излучения
- Дополнительная защита поверхности от водорослей, плесени и грибка
- Не содержит токсичных и вредных для человека веществ
- Сохраняет яркие цвета в течение длительного времени

Применение

• для первичной и ремонтной отделки фасадов жилых, торговых, административных, промышленных зданий. Рекомендуется для устройства отделочно-защитного слоя в системе фасадной теплоизоляции. Может использоваться для декоративной отделки стен в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.

Состав

• водно-полимерная латексная дисперсия, силиконовая смола, наполнители, пигменты, функциональные добавки.

Подготовка поверхности

• подготовленная к нанесению штукатурки поверхность должна быть сухой, прочной, чистой, однородной по водопоглощению и ровной, без наплывов раствора (перепад по плоскости должен составлять не более 2 мм на 2 погонных метра);
• плесень, микроорганизмы и другие биологические образования механически удалить на глубину поражения, поверхность промыть водой, высушить и прогрунтовать антисептической грунтовкой Siltek Biostop E-112;
• при необходимости, отремонтировать поверхность, соблюдая технологии выполнения работ и инструкции по применению сухих строительных смесей ТМ Siltek;
• небольшие неровности, наплывы раствора, снять с помощью шпателя и зашкурить наждачной теркой;
• для обеспечения лучшего сцепления декоративной штукатурки с поверхностью рекомендуется применять грунтовки ТМ Siltek в соответствии с назначением:
- цементно-песчаные или цементно-известковые поверхности с неопределенной прочностью обработать грунтовкой Siltek Profi E-110;
- перед нанесением штукатурки поверхность обязательно обработать грунтовкой Siltek Contact Silicon ES-10, тонированной под цвет штукатурки;
прогрунтованные поверхности перед началом выполнения работ выдержать не менее 4 часов.

Выполнение работ

• штукатурку перед использованием тщательно перемешать;
• нанести штукатурку на поверхность сплошным равномерным слоем на толщину зерна металлическим шпателем из нержавеющей стали. К созданию фактурной поверхности необходимо приступать сразу после нанесения, используя пластиковую терку, но не позднее чем через 10 минут (при нормальных условиях);
• работы на одной плоскости выполняются непрерывно - от угла до угла здания или помещения, или в пределах рельефных элементов ограждающих конструкций. В случае необходимости внепланового технологического перерыва, вдоль линии окончания работ нужно приклеить малярную ленту, которая удаляется вместе с остатками затвердевшей смеси после её нанесения и придания фактуры. По окончании перерыва работу продолжить с места приостановки работ;
• после окончания или остановки работ инструмент тщательно вымыть;
• тару и остатки штукатурки утилизировать согласно требованиям ДСанПіН 2.2.7.029.

Внимание

• работы выполнять при температуре окружающей среды от + 5°С до + 30°С; свеженанесенную штукатурку в течение 24 часов защищать от дождя и прямых солнечных лучей;
• для сохранения равномерности цвета при отделке тонированную штукатурку из разных партий рекомендуется смешать;
• гарантийный срок хранения – 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке. Хранить в герметично закрытой таре в сухом проветриваемом помещении при температуре от +5°С до +35°С. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей, отопительных приборов, а также замораживание в процессе транспортировки и хранения.

Упаковка

• пластиковое ведро, масса нетто 25 кг.

ДСТУ EN 1062-1:2012 – $E_5S_4V_1$