

Мікс+ Фасад

Атмосферостойкая латексная краска



- ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТОНИРОВАНИЯ
- ОБРАЗУЕТ УСТОЙЧИВОЕ К МЫТЬЮ, ПАРОПРОНИЦАЕМОЕ ПОКРЫТИЕ
- СКРЫВАЕТ НЕДОСТАТКИ ПОВЕРХНОСТИ
- НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЕЙ И ПЛАСТИФИКАТОРОВ

Технические характеристики:

Разбавитель	вода
Расход при нанесении в один слой*	200–250 г/м ² , расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также метода нанесения и условий при окраске
Время высыхания одного слоя*	1–2 часа
Блеск	матовый
База / Цвет	база А — можно использовать как белую краску или затонировать в светлые цвета; возможно незначительное отклонение от цвета образца, тонированная краска не подлежит обмену и возврату.

* При нормальных условиях – температура +20 °С, относительная влажность воздуха 60%.

ДСТУ EN 1062-1:2012

Инструкция по применению:

Применение:

- матовая водно-дисперсионная краска для фасадов и интерьеров. Предназначена для первичной или ремонтной окраски наружных минеральных поверхностей (штукатурка, бетон, декоративные штукатурки и т.п.), а также для окраски систем фасадной теплоизоляции. Можно использовать для окраски стен и потолков внутри здания для образования матового покрытия устойчивого к мытью.

Состав:

- водно-полимерная латексная дисперсия, наполнители, пигменты, функциональные добавки.

Подготовка поверхности:

- поверхность должна быть сухой, достаточно прочной, с однородным и низким водопоглощением, очищенной от пыли, грязи, копоти, жира, любых других веществ, снижающих адгезию;
 - непрочные поверхности зачистить щеткой или шпателем;
 - глянцевые поверхности зашкурить, сняв поверхностный блеск, убрать пыль;
 - при необходимости, отремонтировать поверхность, соблюдая технологий выполнения работ и инструкций по применению сухих строительных смесей ТМ Siltek и Микс+;
 - для обеззараживания и защиты поверхности от биологических образований, использовать антисептическое грунтовку Siltek Biostop E-112;
 - для укрепления поверхности, обеспечения лучшего сцепления краски с поверхностью рекомендуется применять грунтовку Микс+ Е-01 или грунтовки ТМ Siltek, в соответствии с назначением.

Выполнение работ:

- краску перед применением тщательно перемешать;
- нанесение выполнять с помощью валика, щетки или краскораспылителя в 1-2 слоя;
- при нанесении первого слоя (грунтовочного) можно развести краску, добавив до 10% воды или грунтовки Микс + Е-01 от её объема, и тщательно перемешать;
- при нанесении второго слоя краски или при окраске загрунтованной поверхности, краску разводить не нужно;
- покраску минеральной декоративной штукатурки выполнять без предварительного грунтования, не раньше, чем через сутки после её нанесения;
- перерыв в работе или завершение окрашивания необходимо выполнять в местах стыковки поверхностей (углов). После окончания или остановки работ инструмент тщательно вымыть.

Хранение:

- срок годности - 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Хранить в герметично закрытой таре, в сухом проветриваемом помещении при температуре от +5 °С до +30 °С;
- Предотвращать действия прямых солнечных лучей, отопительных приборов, а также замораживание при транспортировке и хранении.

Правила безопасности:

- хранить в недоступном для детей месте;
- краска не содержит соединений опасных для человека, является нетоксичной при вдыхании и контакте с кожей;
- во время работы беречь глаза, в случае попадания краски в глаза - промыть чистой водой, при необходимости обратиться к врачу.

Внимание:

- работы выполнять при температуре окружающей среды от +5 °С до +30 °С;
- для сохранения равномерности цвета при покраске, тонированную краску из разных партий рекомендуется смешать;

- свеженанесенному краску в течение 12 часов защищать от дождя и прямых солнечных лучей;
- полной износостойкости покрытия приобретает через 28 суток.

Гарантии производителя:

- изготовитель гарантирует соответствие краски Микс+ Фасад и декоративного слоя указанным техническим характеристикам, только в течение срока годности и при соблюдении технологии нанесения, в сочетании с системой материалов ТМ Микс+ и Siltek, и правил транспортировки и хранения;

- производитель не несет ответственности за использование краски в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. Инструкция носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. При использовании материала в условиях, которые не указаны в данном техническом описании, следует самостоятельно провести дополнительные испытания или обратиться за консультацией к производителю.