Thomsit

# K 182

Техническое описание

СЕРТИФИКАТ ISO 9001 КАЧЕСТВА

## Многоцелевой, контактный неопреновый клей

- **Обладает высокой адгезией**
- **Универсален**
- **Обеспечивает возможность немедленного приложения нагрузки**
- **Экономичен**
- **Выдерживает нагрузку от роликовых стульев**
- **Пригоден для пола с подогревом**

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Контактный клей для укладки каучуковых покрытий с гладкой, шлифованной основой и ПВХ-покрытий в рулонах и плитках, а также линолеума и пробковых плиток на подготовленные основания. Может использоваться как на горизонтальных, так и на вертикальных основаниях (особенно удобен для работы на лестничных маршах). Выдерживает нагрузку от стульев на роликах. Пригоден для пола с подогревом.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть су- хим и плотным без видимых разрушений. Перед применением смеси основание очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию раствора к основанию. Все неровности и не прочные участки основания следует удалить, трещины в основаниях расшить механическим путём до 5 мм и заделать ремонтной выравнивающей смесью **Thomsit RS 88**. Впитывающие и пористые основания необходимо грунтовать **Thomsit R 777**. Невпитывающие, глад- кие основания обработать грунтовкой **Thomsit R 766**, разбавленной водой в соотношении 1:1. Неровные основания выравниваются при по- мощи самовыравнивающихся смесей **Thomsit** или **Ceresit**.

### ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Наносить клей плоским шпателем на изнанку покрытия и на основу. В случае приклеивания покрытий с грубой изнанкой, резиновых плиток, пробки и линолеума наносить клей шпателем А3. Перед укладкой покрытия дать клею подсохнуть до состояния неконтактности при прикосновении (10–20 мин), затем плотно прижать покрытие к основанию. Сварку швов производить через 24 часа. Клей, загустевший при холодном хранении, перед использованием поставить в теплое помещение на 24 ч.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Клей **Thomsit K 182** следует применять при температуре основания и окружающего воздуха от +15°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 75%. Все вышеизложенные рекомендации верны при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 55%.

В период отверждения клея уложенное покрытие следует предохранять от прямых солнечных лучей.

Продукт легко воспламеняется, так как растворители в составе клея испаряются в процессе использования. Не допускать попадания на кожу. Не давать детям.

Держать ведро плотно закрытым и в хорошо вентилируемом помещении.

Держать вдали от огня. Не курить!

Не вдыхать пары.

Не сливать в канализацию.

### РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о способах применения материала, при работе с ним следует руководствоваться общими инструкциями по укладке напольных покрытий и рекомендациями их производителя.

Изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и усло-

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Состав **Thomsit K 182**: | раствор синтетических смол и каучука в органическом растворителе (алифаты/эфир) с органическими добавками |
| Плотность: | 0,95 кг/л |
| Цвет: | бежевый |
| Форма: | вязкая жидкость |
| Время выдержки перед укладкой покрытия: | 10–20 минут |
| Открытое время : | 40–60 минут |
| Возможность приложения нагрузки: | немедленно |
| Температура транспортировки и хранения: | от +5°C до +40°C |
| Температура применения: | от +15°C до +30°C |
| Температура эксплуатации: | до +80°C |
| Водостойкость: | водостойкий |
| Расход **Thomsit K 182** при нанесении:<br>- шпателем A0 или кисть:<br>- шпателем A3:<br>- шпателем A4: | <br>250 г/м²<br>350 г/м²<br>300 г/м² |

виях, не предусмотренных данным техническим описанием.
Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.
С момента появления настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

## СРОК ХРАНЕНИЯ

В герметичной упаковке, в сухом прохладномпомещении – 12 месяцев со дня изготовления.
Транспортировка и хранение клея допускается при температуре не ниже +5°C.

## УПАКОВКА

Клей Thomsit K 182 поставляется в металлических ёмкостях по 5 кг и 11 кг.

**ТИПЫ ШПАТЕЛЕЙ**




Глубина зубца: 1,65 мм.
Ширина зубца: 1,50 мм.
Ширина вершины зубца: 0,50 мм.




Глубина зубца: 0,90 мм.
Ширина зубца: 1,00 мм.
Ширина вершины зубца: 0,50 мм