

Baumit StellarorTop

Полисилоксановая штукатурка

Продукт	Пастообразная, экономичная, водоотталкивающая, паропроницаемая, декоративная финишная штукатурка на основе полисилоксана, подходит для различных оснований. Для внутренних и наружных работ. Применяется для ручного и машинного нанесения
Состав	Органическое связующее, минеральные наполнители, пигменты, добавки, вода.
Свойства	Атмосферостойкая, водоотталкивающая, паропроницаемая, моющаяся, удобная в работе, экономичная.
Применение	Используется для создания финишного декоративного и защитного покрытия на фасаде, на старых и новых минеральных штукатурках и шпатлевочных массах, на бетоне, может наноситься на полимерные шпаклевки и штукатурки, в качестве финишного покрытия в комплексных системах теплоизоляции Baumit, а также для нанесения на saniрующие штукатурки.

Всегда применяется с универсальной грунтовкой Baumit UniPrimer.

Технические данные	Зернистость:	1,0/1,5/2,0 мм
	Плотность:	1,8 кг/дм ³
	Коэффициент теплопроводности :	0,7 Вт/м·К
	Коэффициент сопротивления паропроницанию μ:	65 – 85
	Коэффициент водопоглощения:	<0,15 кг/м ² ·ч 0,5
	Коэффициент паропроницаемости:	0,13 – 0,17 м (при толщине слоя 2 мм)
	Цвет:	в соответствии с колерной картой Life (возможна колеровка по запросу)



Структура	K 1	K 1,5	K 2
Расход кг/м ²	1,9	2,3	2,9

Классификация в соответствии с законом о нормах содержания вредных веществ	Подробную классификацию в соответствии с химическим законом о нормах содержания вредных веществ можно найти в сертификатах безопасности (согласно ст. 31 и Приложению II распоряжения № 1907/2006 Европейского Парламента и Совета от 18.12.2006), который вы можете запросить у завода-изготовителя.
---	---

Хранение	Хранить в сухом, прохладном месте, в закрытой таре 12 месяцев. Не замораживать.
-----------------	---

Контроль качества	Внутрифирменный контроль в заводских лабораториях. Сторонний контроль осуществляется в специализированных учреждениях.
--------------------------	--

Форма поставки	Ведро 25 кг, 1 паллета = 24 ведра = 600 кг
-----------------------	--

Основание

Основание должно быть чистым, сухим, непромерзшим, без пыли, впитывающим, без высолов, несущим и неосыпающимся.

Допускается наносить на:

- Штукатурные растворы в комплексных системах теплоизоляции
- Известково-цементные штукатурки и бетон;
- Прочно держащиеся минеральные, силикатные, дисперсионные краски и штукатурки
- Шпаклевки на органическом связующем (например, Акриловая шпатлевочная масса Bauputzmörtelmasse Zementfrei)
- Гипсокартонные плиты (предварительно прогрунтовать 2 раза защитной грунтовкой Bauputzmörtelgrund)
- Гипсосодержащие штукатурки

Не допускается наносить на:

- Свеженанесенные известковые штукатурки
- Пластиковые поверхности и смолы
- Лаковые и масляные покрытия
- Клеевые краски
- Известковые краски
- Дерево
- Металл

Указания по подготовке к нанесению

- Мелящие, осыпающиеся основания укрепить (например, отвердителем штукатурки BauputzmörtelFestiger, время выдержки не менее 14 дней, или глубокопроникающей грунтовкой BauputzmörtelTiefengrund, время сушки не менее 12 часов)
- Натёки удалить механически
- Следы масла для опалубки на бетоне очистить горячим паром или специальным растворителем;
- Грязные поверхности тщательно очистить BauputzmörtelFassadenreiniger;
- Поверхности с водорослями очистить механически и использовать специальные средства (BauputzmörtelSanierlösung)
- Плохо держащиеся выветренные покрытия удалить механически или с помощью состава для удаления лакокрасочных покрытий BauputzmörtelAbbeizmittel
- Участки с дефектами и трещинами выправить с помощью подходящей шпатлевочной массы (например BauputzmörtelStarContact) и при необходимости армировать стеклотканной сеткой BauputzmörtelTextilglasgitter/ BauputzmörtelopenTex.

Дополнительно к вышеперечисленным мерам поверхность обрабатывается универсальной грунтовкой BauputzmörtelUniPrimer (время сушки – 24 часа).

Нанесение

Система покрытий:

- Однослойное нанесение BauputzmörtelUniPrimer (на однородных основаниях)
- Двухслойное нанесение (на разнородных и сильно впитывающих основаниях)
- Однослойное нанесение BauputzmörtelStellaportop

Время высыхания универсальной грунтовки BauputzmörtelUniPrimer составляет 24 часа. Через 24 часа можно наносить

Перед началом работ в ведро со штукатуркой BauputzmörtelStellaportop необходимо перемешать с помощью мешалки штукатурку и разбавить ее при необходимости водой. Накрывочный слой штукатурки наносится шпателем из нержавеющей стали или набрызгивается штукатурной машиной с малым соплом и затирается пластмассовой теркой.

Наносить равномерно, без перерывов. Не смешивать с другими продуктами.

Общие указания

Температура воздуха, материала и основания во время нанесения и высыхания не должна быть ниже +5°C, влажность воздуха не должна превышать 95%. Не работать при прямых солнечных лучах, дожде или ветре (например, закрыть фасад сеткой для

лесов). Однотонность цвета гарантируется только в рамках одной партии штукатурки. Воспроизведение цвета штукатурки зависит от природы основания, температуры и влажности воздуха. При использовании материала из разных партий необходимо перемешать (усреднить) его с самого начала.

Декоративная штукатурка Baunit StellaporTop имеет в своем составе добавки для защиты от водорослей и грибков. Особенностью данной штукатурки является профилактическое действие, выражаемое в замедлении образования водорослей. На объектах с критическими условиями окружающей среды (например, повышенная влажность, близость к водоемам, к лесополосе, близость растений и т.д.) мы рекомендуем применять дополнительные меры защиты от биопоражений.

Пески, которые добавляются в фасадные штукатурки, являются натуральными продуктами. Можно увидеть маленькие темные частички. При этом речь ни в коем случае не идет о некачественном сырье, а всего лишь о незначительной видимой добавке, которая имеет натуральное происхождение и обладает естественными свойствами сырья, как все фасадные штукатурки Baunit.

В случае колеровки для использования в системе утепления коэффициент отражения не должен быть ниже 25.

Меры предосторожности: Защищать глаза и кожу. Закрывать поверхности, соприкасающиеся с окрашиваемым участком, особенно стекло, керамику, клинкер, природный камень, лак и металл. Брызги сразу удалять водой, не ждать затвердевания.

Инструмент и штукатурную машину помыть сразу после использования.

Штукатурка может перекрываться (окрашиваться):

Baunit SilikonColor

Baunit GranoporColor