

## Fassadenfarbe

### F90

#### Фасадэнфарбэ

Фасадная дисперсионная краска



#### Описание продукта

<b>Область применения</b>	Атмосферостойкая акриловая краска для наружных и внутренних работ. Образует водоотталкивающее, влагостойкое, эластичное и долговечное покрытие. Устойчива к влажному истиранию. Разработана для окраски фасадов зданий и создания износостойких и влагостойких покрытий внутри помещений. Предназначена для окраски цементной штукатурки, бетона, кирпича, поверхностей систем теплоизоляции фасадов, а также гипсовых оснований, гипсокартона, ДВП, ДСП, QSB и OSB, фанеры, дерева и обоев внутри помещений. Экологически чистая, не содержит растворителей.
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• белая</li> <li>• матовая</li> <li>• высокая атмосферостойкость</li> <li>• устойчивость к солнечным лучам</li> <li>• высокая кроющая способность</li> <li>• паропроницаемая</li> </ul>
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Степень глянца</b>	Матовая
<b>Класс истирания</b>	2 согласно DIN EN 13300
<b>Плотность</b>	1,56 кг/л
<b>Связующее вещество</b>	Акриловая дисперсия
<b>Состав</b>	Акриловая дисперсия, диоксид титана, минеральные наполнители, функциональные добавки, вода
<b>Растворитель (разбавитель)</b>	Вода (до 10%)
<b>Нанесение</b>	
<b>Основание</b>	Подготовка основания осуществляется согласно ДБН В.2.6-22-2001 и СНиП 3.04.01-87. Поверхность должна быть чистой, сухой и пригодной для обработки. Пыль, остатки известковых побелок, высолы, покрытия на минеральной и масляной основе, другие загрязнения тщательно удалить. Свежая цементная штукатурка должна быть выдержана минимум 28 дней, бетон - минимум 3 месяца, поверхности систем теплоизоляции - минимум 7 дней, поверхности, зашпаклеванные цементной шпаклевкой - минимум 3 дня. Влажность оснований не должна превышать 4%, гипсовых оснований —1%. Крепкие алкидные и масляные покрытия зашкурить и обеспылить.

	Все поверхности нужно обработать грунтовкой марки düfa. Трещины расшить, загрунтовать и зашпаклевать. Пораженные грибами места очистить и обработать антисептическим раствором düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.
<b>Нанесение</b>	Наносить кистью, валиком или распылителем, включая безвоздушный метод. Перед использованием тщательно перемешать. 1. Первичное покрытие: краску разбавлять не более 10% воды. 2. Заключительное покрытие: краску разбавлять. При нанесении методом безвоздушного распыления использовать сопло 0,66-0,79 мм и давление 160-180 бар. При нанесении методом воздушного распыления разводить водой до рабочей вязкости и использовать сопло 2 мм.
<b>Расход</b>	Расход на один слой –100-140 мл/м <sup>2</sup> в зависимости от зернистости основы. Точный расход определяется путем пробного окрашивания на объекте.
<b>Примечание</b>	Поверхности, подверженные воздействию микроорганизмов, красить с добавлением в краску антиплесневой добавки düfa Schimmelstopp.
<b>Чистка инструментов</b>	Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
<b>Время высыхания</b>	До нанесения следующего слоя - 1-2 часа, полное высыхание - 8-10 часов при температуре основания +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях срок высыхания может измениться. Полную прочность покрытие приобретает через 7 суток.
<b>Температура нанесения</b>	Работы проводить при температуре основания и окружающего воздуха от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Не наносить краску на поверхности под действием прямых солнечных лучей, при сильном ветре, осадках. Окрашенные поверхности защищать от действия осадков до полного высыхания краски, но не менее суток.
<b>Колеровка</b>	Красителем düfa Vollton-und Abtönfarbe, D230, а также машинным способом по системе Color Mix.
<b>Примечания</b>	
<b>Фасовка</b>	1 л, 2,5л; 5л; 10л; 25л
<b>Хранение</b>	В плотно закрытой таре в прохладном месте при температуре от +5°C до +30°C; избегать попадания прямых солнечных лучей на тару. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке - 24 месяца. Дату изготовления и номер партии смотри на упаковке.
<b>Меры безопасности</b>	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть их чистой водой. При распылении не вдыхать пары.
<b>Утилизация</b>	Остатки высохшей краски экологически безопасны и утилизируются как обычный строительный мусор. Не выливать в канализацию, в водоёмы или на грунт.

15.04.2013

Изготовлено по технологии фирмы “Meffert AG”, Германия

СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”  
Украина, г. Днепрпетровск  
ул. Курсантская, 7Б  
тел. (0562) 34-55-55  
[www.ganza.com.ua](http://www.ganza.com.ua)  
[www.dufa.com.ua](http://www.dufa.com.ua)  
[postMGF@ganza.com.ua](mailto:postMGF@ganza.com.ua)

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (0562) 34-55-55.