

Interior Standart

Тип	Совершенно матовая стойкая к мытью латексная краска для внутренних работ на акрилатной основе
Область применения	Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных и других минеральных поверхностей, а также гипсокартонных, древесноволокнистых, древесностружечных плит внутри помещений. После обработки поверхности согласно инструкции по применению, краска Kolorit Interior Standart подходит для ремонтной окраски ранее окрашенных латексной или алкидной краской поверхностей. Рекомендуется для стен и потолков в сухих помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на 1 слой	На впитывающие поверхности – 7-8 м ² / л, на невпитывающие поверхности – 9-11 м ² / л.
Сухой остаток	ок. 50%.
Плотность	ок. 1,40 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносить валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,018" – 0,023". Допускается разбавлять до 10% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
Блеск	Совершенно матовый.
База	А.
Цвет	Белый, а также светлые цвета по каталогам «Тиккурила Симфония», «Мониколор Нова», «NCS», «RAL», «PANTONE». Возможны отклонения от цветов эталона. Перед применением рекомендуется всегда проверять точность цвета.
Стойкость к мытью	Выдерживает влажную очистку (свыше 2000 циклов).
Термостойкость	80°C.
Хранение	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C.

Interior Standart**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прочной. Температура воздуха, краски и поверхности должна быть в пределах от +5°C до +28°C; относительная влажность воздуха не более 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия, очистить от грязи, пыли, жировых пятен. Для защиты от плесени и грибка рекомендуется обработать поверхность средством KOLORIT START BIOSTOP . Непрочные, мелящие основания, а также основания с неоднородной впитывающей способностью следует укрепить средством KOLORIT START GRUNT в соответствии с инструкцией по применению. При необходимости выровнять поверхность акриловой шпатлевкой. Не рекомендуется использовать сухие смеси на гипсовой основе. После высыхания отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Ранее окрашенная поверхность: Тщательно удалить все отслаивающиеся, мелящие, размывающиеся водой и непрочные покрытия. Поверхность вымыть разбавленным щелочным моющим средством (например, средством «Маалипесу» (TM Tikkurila), тщательно промыть чистой водой и высушить. Глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. При необходимости выровнять поверхность акриловой шпатлевкой. Далее обрабатывать так же, как новые поверхности.
Окраска	Неокрашенная поверхность: Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя. При необходимости, для нанесения 1-го слоя разбавить водой (не более 10%). Время высыхания каждого слоя – 1-2 часа в зависимости от условий. Полной износостойкости покрытие достигает через месяц. Ремонтная окраска: Ремонтную окраску покрытия из KOLORIT INTERIOR STANDART выполнять этой же краской или другой водно-дисперсионной краской на акрилатной основе. См. пункт "Предварительная подготовка".
Очистка инструментов	Удалить остатки краски с инструмента, после чего промыть водой или моющим средством Пенсселипесу (TM Tikkurila). Следы подсохшей краски с инструмента можно удалить моющим средством Пенсселипесу.
Уход	Готовое покрытие рекомендуется очищать нейтральным моющим раствором с помощью мягкой ткани или губки не ранее, чем через месяц после окраски. Со свежеекрасочной поверхностью следует обращаться осторожно в течение нескольких недель, т.к. при нормальных условиях покрытие достигает своей окончательной твердости только через месяц. В случае, если необходимо очищать поверхность ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка мягкой влажной тканью, избегая натирания.
ОХРАНА ТРУДА	Краска не содержит органических растворителей, является нетоксичной и пожаробезопасной. Тем не менее, работу следует выполнять осторожно и тщательно, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом. На краску имеется заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы и сертификат на право экологической маркировки «Экологично чисто та безопасно».
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.