



ПБ-75

МОНТАЖ-БЛОК ПЛЮС СУМІШ ДЛЯ МУРУВАННЯ ГАЗОБЕТОНОУ ТА ПОРИЗОВАНОЇ КЕРАМІКИ

- **ТЕПЛОЗБЕРІГАЮЧА**
- **З ДОДАВАННЯМ ПЕРЛІТУ**
- **ТОНКОШАРОВА (1,5-7 мм)**
- **ВОДО-, МОРОЗОСТОЙКА**

ФАСОВКА: мішки по 25 кг

СКЛАД

Полімермінеральна композиція на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників, що сприяють поліпшенню механічних властивостей розчину та його адгезії.

ЗАСТОСУВАННЯ

Суміш клейова призначена для мурування зовнішніх та внутрішніх стін із точних за розміром теплоізоляційних бетонів (газо-, пінобетонів) або силікатних блоків. Висока пластичність клейового розчину дає можливість до мінімуму зменшити товщину швів, запобігаючи утворенню "містків холоду".

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водопотреба на 25 кг сухої суміші, л	7,0...8,0
Витрати суміші при товщині шву 3 мм, кг/м ²	4,5...5,0
Придатність розчинової суміші, годин, не менше	4
Відкритий час, хв., не менше	10
Час коригування, хв., не менше	5
Міцність зчеплення з основою, МПа, не менше	0,5
Границя міцності при стиску, МПа, не менше	5,0
Морозостійкість, циклів, не менше	75
Температура експлуатації, від...до, °C	-30...+70
Теплопровідність, Вт/(м·K)	0,32
Когезійний розрив по пінобетону (М600), у віці, діб.	3