



ШВ-1

КЛАСИЧНА ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНА ШТУКАТУРКА

- ТИКСОТРОПНА
- ТРИЩИНОСТИЙКА
- ПЛАСТИЧНА
- ПАРОПРОНИКНА

ФАСОВКА: мішки по 25 кг

СКЛАД

Полімермінеральна композиція на основі високоякісного цементу, вапна та модифікаторів провідних європейських виробників, що сприяють поліпшенню механічних властивостей розчину та його адгезії.

ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовується для виконання високоякісних штукатурних робіт на різноманітних мінеральних поверхнях (бетон, цегла) всередині приміщень та зовні для оштукатурювання стін, які захищені від зволоження. Рекомендована як для традиційного ручного, так і для механізованого нанесення. Після тужавлення є міцною основою для гіпсовых шпаклівок і внутрішніх декоративних штукатурок.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водопотреба на 25 кг сухої суміші, л	4...4,5
Витрати сухої суміші на 1 мм шару, кг/м ²	1,6
Розрахункова товщина штукатурного шару, від...до, мм	10...20
Термін придатності розчинової суміші, год., не менше	1
Міцність зчеплення з основою, МПа, не менше	0,3
Марочна міцність при стиску, МПа, не менше	5,0
Температура експлуатації, °C, від...до	-30...+70