



## П-23

### БІЛИЙ КЛЕЙ ДЛЯ МАРМУРУ, СКЛА ТА МОЗАЇКИ

- **МІЦНІСТЬ НА ВІДРИВ 1,6 МПа\***
- **СТІЙКИЙ ДО ЗМІЩЕННЯ**
- **ПЛАСТИЧНИЙ**
- **ВОДО-, МОРОЗОСТІЙКИЙ**

ФАСОВКА: мішки по 25 кг

#### СКЛАД

Полімермінеральна композиція на основі цементу та модифікаторів провідних європейських виробників.

#### ЗАСТОСУВАННЯ

Клейова суміш призначена для закріплення плиток з мармуру або іншого, переважно світлого або прозорого оздоблювального

матеріалу на різних основах, що не деформуються, як всередині, так і зовні будівель.

#### ТАБЛИЦЯ ВИТРАТ

Розмір облицювальних плиток, мм	Розмір зубців шпателью, мм	Розмір розшивочного шву, мм	Середні витрати клею, кг/м <sup>2</sup>
до 50x50	3	1,5	1,8
100x100	4	2,0	2,0
150x150	6	3,0	2,5
150x200	6	3,0	3,0
200x250	8	3,0	3,5
200x300	8	4,0	3,7
250x300	8	4,0	4,0
300x300	10	4,0	4,2
400x400	10	6,0	5,0
600x600	12	8,0	5,5

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водопотреба на 25 кг сухої суміші, л	5,0...6,0
Придатність розчинової суміші, год., не менше	1
Максимальна товщина клейового шару, мм	10
Відкритий час, хв., не менше	20
Час коригування, хв., не менше	10
Готовність до розшивки швів, діб, не раніше	1
Міцність зчеплення з основою, в повітряно-сухих умовах, МПа, не менше: - для керамічної плитки; - для плит ГРЕС (водопоглинання від 0,2%)	1,6 1,0
Морозостійкість, циклів, не менше	75
Температура експлуатації, від...до, °С	-30...+70