Вата базальтовая ROCKWOOL ROCKTON

Негорючее утепление и акустическая изоляция:

- многослойных стен
- эксплуатируемых чердаков (мансард),
- балочных перекрытий,
- полов на лагах.

РАЗРЕШЕНИЯ И СЕРТИФИКАТЫ
Нормативный документ ДСТУ У Б В.2.7-99-2000

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	
теплопроводность λD	**0,036 [Вт/м °С]**
характерная нагрузка от собственного веса	**0,50 кН/м3**
классификация по горючести	**НГ – изделие негорючее**

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

длина	ширина	толщина	R сопротивление теплопередаче	Количество упаковок на поддоне	Количество м2 на поддоне
[мм]	[мм]	[мм]	[м2 °С/Вт]	[шт.]	[м2]
1000	600	50	1,35	25	150
1000	600	60	1,65	25	120
1000	600	70	1,90	30	108
1000	600	80	2,20	25	90
1000	600	100	2,75	25	75
1000	600	120	3,30	25	60
1000	600	150	4,15	25	45