

ШПАКЛІВКА БІЛА STABILL PG-41

для отримання ідеально гладких поверхонь стін і стель

Збільшена

твердість
використані
інгредієнти надають
виняткової стійкості
фінішному шару

Біла

використані для
виробництва доломітна
мука і натуральний гіпс
зменшують витрати
фарби

Повільно

зв'язується
від моменту
змішування з водою
розчин готовий до
використання мінімум
протягом 1,5 години

Еластична

полімерний адгезив
і целюлозні волокна,
що входять до складу
продукту, збільшують
стійкість шпаклівки до
деформації і тріщин.

ВИКОРИСТАННЯ

STABILL PG-41 призначена для нанесення на стіни і стелі всередині приміщень для отримання дуже гладкої поверхні. Шпаклівка після висихання може бути пофарбована фарбами, що використовуються для мінеральних основ, а також обклеєна шпалерами.

ВЛАСТИВОСТІ

Шпаклівка біла STABILL PG-41 – це суха суміш натурального гіпсу, полімерів і мінеральних наповнювачів, що модифіковані додатками найвищої якості. Після змішування з водою утворює пластичну, липку масу, яку легко використовувати. Після нанесення PG-41 на основу, отримуємо дуже гладку поверхню.

ВІДПОВІДНА ОСНОВА

Шпаклівку STABILL PG-41 можна використовувати на всіх мінеральних поверхнях, а також для шпаклювання гіпсокартонних плит всередині будівель.

ПІДГОТУВАННЯ ОСНОВИ

Перевірити якість основи. Вона має бути несуча, стабільна, рівна, суха, без забруднень, що можуть послабити зв'язування, наприклад порошу мастил, жирів, і т. ін. Гладкі поверхні необхідно натерти наждачним папером. Сильно поглинаючі основи необхідно проґрунтувати і зачекати на їх висихання. Для ґрунтування використовувати відповідний ґрунтувальний препарат, наприклад ґрунтовочну Емульсію STABILL. Для заповнення великих прогалів необхідно використовувати Штукатурний Гіпс Start PW-01.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Шпаклівку всипати до холодної води у пропорції 0,45 л води на 1 кг сухої суміші і потім розмішати дрилем з міксером на малих обертах, аж до отримання однорідної маси без грудочок. Почекати 5 хвилин і після цього ще раз недовго перемішати розчин. За один раз приготувати таку кількість розчину, щоб використати його протягом 1,5 години. Гіпс накладати на основу за допомогою інструментів, виготовлених з нержавіючих матеріалів. На погано оброблені поверхні можна нанести суміш ще раз, або відшліфувати наждачним папером. Допускається накладення накривки у два шари по 5 мм. Не рекомендовано ґрунтувати поверхню, оброблену шпаклівкою PG-41, перед фарбуванням. Під час виконання будівельних робіт необхідно діяти згідно з принципами будівельного мистецтва і польськими нормами.

УПАКОВКА

Мішки 20 кг/ 10 кг/ 4 кг/ 2 кг.

Технічні параметри

СКЛАД: Суміш натурального гіпсу, полімерів і мінеральних наповнювачів, що модифіковані додатками.

ТЕМПЕРАТУРА ВИКОРИСТАННЯ: Роботи необхідно виконувати за температури навколишнього середовища, основи і матеріалу від +5°C до +25°C.

ЧАС ВИКОРИСТАННЯ: приблизно 1,5 години.

ПРИБЛИЗНІ ВИТРАТИ: В середньому витрачається 1 кг маси на 1 м² поверхні при середній товщині 1 мм.

ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ: 0,45 л води на 1 кг сухого порошку.

ТЕРМІН ВИКОРИСТАННЯ: У сухих умовах і цільній упаковці, на дерев'яних палетах строк придатності до використання складає 6 місяців від дати виробництва.

ЧАС ДОСТИГАННЯ: до 5 хвилин.

ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАМ: Продукт згідний з Польською Нормою PN-EN 13279-1.



Технічні дані та інформація про спосіб застосування стосуються температури (23±2)°C та рівня вологості повітря (50±5)%. В інших умовах властивості даного продукту можуть змінитися. Докладна специфікація виробу подається у Технічному Паспорті. Це є загальні вказівки, ґрунтовані на наших дослідженнях та нашому досвіді. Оскільки ми не можемо безпосередньо впливати на умови будівництва та спосіб виконання, застерігаємо, що це є вказівки загального характеру, що жодним чином не зобов'язують нашу компанію. Рекомендована та вказана у каталозі сфера застосування продуктів, або ж спосіб виконання, не звільняє виконавця від виконання робіт згідно з правилами будівельної справи та принципами техніки безпеки.