

Р 152-1 Штукатурка НР Старт

Материал, область применения, свойства, порядок работы



Состав. Применение:

Универсальная штукатурная смесь на основе гипса и извести для внутренней отделки жилых помещений, гостиниц, больниц и других помещений с обычной влажностью воздуха (в т.ч. кухни и ванные комнаты в жилых помещениях). Очень удобна в работе. Предназначена для выравнивания поверхности перед нанесением декоративных покрытий.

Основание и предварительная подготовка:

Основание под штукатурку должно быть очищено от пыли, явные неровности устранены, основание должно быть сухим и незамерзающим.

- Бетон и легкий бетон: удалить остатки опалубки и смазочный материал, которые могут образовывать тонкую пленку на поверхности, потом предварительно обработать грунтовкой Бетоконтакт.
- Строительные плиты из тонкой древесной стружки: предварительно обработать грунтовкой Кнауф Тифенгрунд, а затем армировать их по всей площади сеткой Гитекс, мин.толщина слоя штукатурки 15 мм, сетка должна быть установлена в верхней трети штукатурного слоя.

- Плоские потолки и готовые бетонные части: предварительно обработать грунтовкой Бетоконтакт.
- Кирпичная кладка: если поверхность слишком сильно впитывает влагу, необходимо предварительно обработать ее грунтовкой Кнауф Тифенгрунд или Кнауф Хафт Эмульсия.

Преимущества:

- не наносит вреда коже
- эластична
- наносится в один слой даже при большой толщине
- продолжительное время обработки
- короткие сроки высыхания
- износостойчивая
- устойчивая к забиванию гвоздей
- регулирует температурно-влажностный режим в помещении

Приготовление:

Всыпать смесь в чистую холодную воду (в соотношении - 1 мешок (30кг) на 18 л воды) и размешать до однородной консистенции без комков. Использовать чистые емкости и инструменты во избежание сокращения сроков пользования раствором. Температура основания и окружающей среды должна быть не менее + 5 °С.

Порядок работы:

Время работы с раствором составляет около 40 минут. Схватывающийся материал больше не использовать, добавление воды и дополнительное перемешивание только внешне улучшают пригодность смеси к использованию. В течение 30 минут после замешивания материал нанести и разравнять. Минимальная толщина наносимого слоя составляет 3 - 5 мм. Если необходимо нанести штукатурку слоем свыше 15 мм, то лучше это сделать в 2 слоя. Первый слой еще в не схватившемся состоянии разгладить в форме ласточкиного хвоста и уже после затвердения нанести второй слой.

Расход материала:

При толщине штукатурного слоя 10 мм, 1 мешка (30кг) хватает приблизительно на 4,0 м².

Хранение:

Мешки хранить в сухих условиях (на деревянных поддонах).
Срок хранения — 6 месяцев.

ДП "Кнауф Маркетинг",
Украина, 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8

Тел.: (+38 044) 277-9924, 277-9925

Факс: (+38 044) 277-9901

www.knauf.ua

info@knauf.ua

Донец (+38 062) 3325986

Одесса (+38 048) 7385427

Львов (+38 067) 3427169

Ивано-Франковск (+38 0342) 502608

Крым (+38 067) 409-9714

Днепропетровск (+38 067) 5021707

Харьков (+38 067) 2434050.

Конструктивные статические и строительно-физические свойства систем КНАУФ могут достигаться лишь при использовании исключительно материалов фирмы КНАУФ или рекомендованной фирмой КНАУФ продукции.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения. На данный момент действительно фактическое издание. Наша гарантия касается только безукоризненного качества наших материалов. Данные по расходу и оформлению принадлежат к категории экспериментальных, которые в случае изменения условий могут отличаться. Все права сохраняются. Изменения, переиздание, а также фото механическое или электронное воспроизведение, в том числе в сокращенном виде, требуют получение специального разрешения от фирмы Knauf Gips KG, Банхоф 7, 97346, Инхофен.