

# PUTZGRUND 330

## Грунтовка под минеральную, акриловую и мозаичную штукатурку

### Характеристика:

Грунтовка под минеральную, акриловую и мозаичную штукатурку, произведенная на основе акриловой дисперсии. Ограничивает и выравнивает впитывающую способность основания, не уменьшая паропроницаемости. Не содержит органического растворителя. Облегчает нанесение штукатурных покрытий и увеличивает их адгезию к основанию. Стойкая к воздействию атмосферных факторов. Возможна окраска под цвет штукатурной массы. Подходит для нанесения на все строительные основания внутри и снаружи зданий.

### Применение:

Средство предназначено для финишной подготовки поверхности перед нанесением минеральных, акриловых и мозаичных штукатурок фирмы KREISEL. Регулирует впитывающую способность основания и уменьшает расход штукатурной массы

### Технические данные:

Состав: водная дисперсия акрилового полимера, наполнители, кварцевая крошка и другие наполнители, пигменты, вспомогательные средства.  
Объемная плотность: около 1,50 г/см<sup>3</sup>.

### Рабочие данные:

Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°C до + 25°C.  
Время высыхания покрытия: около 4 часов.  
Возможность нанесения штукатурного покрытия: по истечении 24 часов с момента нанесения грунтового средства.  
Цвет: белый или подобранный под цвет декоративной штукатурки.  
Расход: около 0,2 – 0,3 кг/м<sup>2</sup> (в зависимости от впитывающей способности рабочей поверхности).

### Способ применения:

**Подготовка основания:** Все основания должны быть несущими, плотными, стабильными, ровными, очищенными от пыли, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибов, мха и пр., не иметь трещин и солевых пятен и быть равномерно сухими по всей поверхности. Загрязненные смазками, маслами, антиадгезионными средствами основания следует полностью смыть водой с добавлением детергентов или препаратом KREISEL ÖL- und FETTLÖSER 1003. Проявления биологического характера рекомендуется устранить с помощью средства SEPTOBUD 1008, а затем механическим путем очистить. Поверхности с трещинами и царапинами нужно отремонтировать шпатлевочно-ремонтным раствором SPACHTEL-REPARATURMÖRTEL 429, шпатлевочно-выравнивающей смесью NIVELLIERENDE SPACHTELMASSE 427 или другой, подходящей к виду основания. Растворы на ремонтируемых участках основания должны быть высохшими и хорошо связанными. Сильно впитывающие и содержащие песок поверхности перед нанесением грунтового средства PUTZGRUND 330 нужно покрыть грунтовкой глубокого проникновения TIEFGRUND LMF 301 и оставить до высыхания на время не менее 12 часов. Не предназначенные для

оштукатуривания поверхности перед нанесением грунтового средства необходимо закрыть.

### Подготовка материала к работе:

Перед применением тщательно размешать содержимое упаковки. Средство не разбавлять водой и не смешивать с другими материалами.

### Способ применения:

Грунующее средство PUTZGRUND 330 нужно равномерно наносить на поверхность малярным методом с использованием валика или кисти и оставить до высыхания. Штукатурный слой наносить через 24 часа высыхания загрунтованной поверхности. Недопустимо проводить работы при температуре окружающего воздуха ниже + 5°C, а также во время атмосферных осадков, при сильном ветре и при сильной инсоляции облицовки без защитных козырьков или пленок, ограничивающих влияние атмосферных факторов. Вновь нанесенные покрытия необходимо защищать от дождя, мороза и слишком быстрого высыхания.

### Внимание!

В составе систем утепления KREISEL TURBO необходимо применять только строительные смеси KREISEL и допустимые к применению комплектующие материалы.

### Очистка инструмента:

Чистой водой, непосредственно после окончания работы.

### Упаковка

Пластиковые контейнеры по 7 кг на поддонах по 80 штук (производство Польша).  
Пластиковые контейнеры по 21 кг на поддонах по 33 штуки (производство Польша).  
Пластиковые контейнеры по 15 кг на поддонах по 48 штук (производство Россия).

### Хранение:

До 12 месяцев от даты производства, в сухих помещениях и в неповрежденной заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 25°C.

### Предупреждение:

Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.

### Нормативная документация

Европейское Техническое разрешение ETA-07/0192 и Европейское Техническое разрешение ETA-07/0118 (производство Польша), ТУ 2316-002-63535245-10 (производство Россия).

### Дата актуализации:

07/2011