



Клей для плитки «Еластичний»

ЕЛАСТИЧНА КЛЕЮЧА СУМІШЬ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ І ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ УСЕРЕДИНИ ТА ЗОВНІ БУДІВЕЛЬ.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Клей для плитки «Еластичний» ТМ «Момент» призначений для облицювання міцних вертикальних і горизонтальних бетонних і цементно-піщаних поверхонь, керамічною і керамогранітною плиткою, а також плиткою з натурального та штучного каменю (окрім мрамору та мозаїки), всередині та зовні будівель, зокрема цоколів, терас, балконів, підлоги з підігрівом.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою та міцною, без видимих руйнувань. Перед нанесенням суміші основу слід очистити від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію розчину до основи. Усі невеликі нерівності та неміцні ділянки основи слід видалити, а потім вирівняти відповідні місця розчином клею для плитки «Еластичний» ТМ «Момент» за 24 години до початку робіт. Нерівності основи підлоги понад 20 мм вирівняти сумішшю для вирівнювання підлоги ТМ «Момент». Основи з високим водопоглинанням (гігроскопічністю) заґрунтувати ґрунтовкою «Момент Ґрунт».

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Суху суміш затворити чистою водою (температура води від +15 °C до +20 °C) із розрахунку 0,22–0,23 л води на 1 кг сухої суміші та перемішати до отримання однорідної маси без грудок за допомогою мішалки або низькооборотного дреля з насадкою. Потім суміш витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Використання суміші можливе упродовж 120 хвилин. Приготовлену суміш тонким шаром за допомогою лопатки, шпателя або терки нанести на облицювану поверхню і вирівняти зубчатою теркою або шпателем. Укласти плитку на нанесену суміш та притиснути. Максимальна товщина суміші під плиткою не має перевищувати 10 мм. Зубці терки мають бути квадратної форми і відповідати розміру плиток (див. таблицю). Плитку заздалегідь не замочувати!

Не рекомендується укладати плитку у стик без шва. Ширина шва між плитками не має бути менше 2 мм; для плиток великого розміру — не менше 4 мм.

За нормальних кліматичних умов (температура +20 ± 2 °C і відносна вологість повітря 55 ± 5%) плитку слід укласти не пізніше ніж через 10 хвилин після нанесення суміші на основу. У літній період і вітряну погоду при виконанні робіт зовні будівель час укладання скорочується. Протягом 10 хвилин після укладання плитку на основу можна коригувати її положення. Залишки суміші до її затвердіння потрібно видалити за допомогою води.

У нормальних умовах розшивання швів слід проводити через 48 годин. Для заповнення швів рекомендовано застосовувати матеріали групи Ceresit CE.

ПРИМІТКИ

Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °C до +30 °C. Усі викладені вище рекомендації ефективні при температурі +20 ± 2 °C і відносній вологості повітря 55 ± 5%. За інших умов час утворення кірки, твердіння і тужавіння суміші може змінитися.

Клей для плитки «Еластичний» ТМ «Момент» містить цемент і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому при роботі потрібно захищати очі та шкіру. У разі потрапляння суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися по допомогу до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

На основах із деформаційними швами останні слід дублювати в облицюванні (з подальшим закладенням швів еластичними герметиками).

Зовні будівель для кріплення плиток застосовується комбінований метод: суміш наноситься на основу товщиною, що відповідає розміру зубця терки, і на плитку товщиною до 1 мм, покриваючи всю поверхню рівномірно.

Для кріплення плиток на основах, не вказаних у цьому технічному описі, слід застосовувати інші суміші або мастики груп Ceresit CM або Ceresit CU. Окрім зазначеної вище інформації щодо використання клею для плитки «Еластичний» ТМ «Момент», потрібно керуватися чинною нормативною документацією. При використанні матеріалу в умовах, що не були розглянуті у цьому технічному описі, слід самостійно провести його випробування чи звернутися за консультацією до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях — 12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ

Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковки утилізувати як побутові відходи.



Маса нетто:
25 кг

Витрата*:
від **1,9 кг/м²**

Час використання:
не менше **120 хв**

УПАКОВКА

Клей для плитки «Еластичний» фасується в мішки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад:	цемент із мінеральними наповнювачами та органічними добавками
Витрата води для приготування суміші:	5,5–5,75 л води на 25 кг сухої суміші
Час використання суміші:	не менше 120 хвилин
Відкритий час:	не менше 10 хвилин
Час коригування:	не менше 10 хвилин
Температура застосування суміші:	від +5 °C до +30 °C
Розшивання швів:	через 48 годин
Міцність зчеплення з основою:	не менше 0,5 МПа
Зміщення плити, що закріплюється:	не більше 0,5 мм
Температура експлуатації:	від –50 °C до +60 °C
Витрата* сухої суміші:	від 1,9 до 7,8 кг/м² (залежно від розміру зубців і нерівності основи)

Розмір плитки (см)	Розмір зуба терки [мм]	Витрата* (кг/м²)
менше 5 × 5	3	1,9
від 5 × 5 до 10 × 10	4	2,6
від 10 × 10 до 20 × 20	6	3,9
від 20 × 20 до 30 × 30	8	5,2
від 30 × 30 до 40 × 40	10	6,5
40 × 40	12	7,8

* Витрата залежить від розміру плиток, нерівності основи та навичок виконавця. Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть слугувати основою для претензій. Продукція торгової марки «Момент» постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення.

Група Ц.1.3К1. ДСТУ Б В.2.7-126:2011.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність клею для плитки «Еластичний» ТМ «Момент» вказаним технічним характеристикам за умов виконання правил транспортування, зберігання, приготування і нанесення, що наведені в цьому описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання суміші, а також за її застосування в інших цілях та умовах, не передбачених цим описом. Із моменту появи цього технічного опису всі попередні стають недійсними.