

TIEFGRUND LMF 301

Грунтовка глубокого проникновения

Характеристика:

Грунтовка на основе водной дисперсии акриловой смолы, не содержит растворителей. Ограничивает и выравнивает впитывающую способность оснований, укрепляет пылеобразующие основания. Увеличивает адгезию и облегчает нанесение малярных покрытий или клеевых растворов. Стойкая к омылению, а также к воздействию атмосферных факторов. Глубокого проникновения. Для внутренних и наружных работ.

Применение:

Средство предназначено для грунтования впитывающих оснований из обычных и ячеистых бетонов (например, газобетона), стен из кирпича, блоков и пустотелых блоков, штукатурок, гипсовых и ангидридовых оснований, гипсокартонных плит. Рекомендуется для грунтования основания перед нанесением дисперсионных красок, клеевых растворов, штукатурных цементных и цементно-известковых растворов, а также перед выполнением финишных шпатлевок, облицовки керамической плиткой, цементных оснований (стяжек), обоев и т.п.

Технические данные:

Состав: водная дисперсия акрилового полимера, вспомогательные средства.
Объемная плотность: около 1,02 г/см³.
pH около 7.

Рабочие данные:

Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°C до + 25°C.
Время высыхания покрытия: около 2-4 часов
Расход: около 50 - 300 мл/м² (в зависимости от впитывающей способности рабочей поверхности).
Возможность нанесения малярных покрытий: или растворов: по истечении 24 часов с момента нанесения грунтовки.
Цвет: после высыхания – бесцветный.

Способ применения:

Подготовка основания: Перед грунтованием удалить механическим путем все отслаивающиеся элементы и фрагменты основания со слабой прочностью. Затем основание очистить от веществ, уменьшающих адгезионные свойства, т.е. от пыли, жиров, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибов, мхов и пр. Также подготовленное основание должно быть очищено от наплывов и солевых выступлений, а также быть полностью сухим по всей поверхности. Основания, загрязненные смазками, маслами, антиадгезионными средствами, следует полностью смыть водой с добавлением детергентов или рекомендуемым препаратом ÖL- und FETTLÖSER 1003. Проявления биологического характера рекомендуется ликвидировать с помощью средства SEPTOBUD 1008, а затем механическим путем очистить. Поверхности с царапинами и трещинами нужно отремонтировать шпатлевочно-ремонтным раствором SPACHTEL-REPARATURMÖRTEL 429, шпатлевочно-выравнивающей смесью NIVELLIERENDE SPACHTELMASSE 427 или другой, подходящей к типу основания. Растворы на

ремонтируемых участках основания должны быть высохшими и хорошо связанными. Не предназначенные для грунтования поверхности перед нанесением грунтового средства, закрыть от солнца.

Подготовка материала к работе:

Перед использованием размешать содержимое упаковки. При гипсовых основаниях допускается разбавление чистой водой в пропорциях 1:1. Для грунтования остальных оснований допускается добавлять до 5% воды. Не смешивать с другими материалами!

Способ применения:

Препарат TIEFGRUND LMF 301 равномерно наносится на основание при помощи кисти, валика или методом распыления. Сильно впитывающие основания необходимо дважды грунтовать. Последующий слой наносить, когда средство уже впиталось, а поверхность не блестит и оптически выглядит как сухая. Краску наносить не ранее, чем через 24 часа после высыхания загрунтованной поверхности. Нежелательно проводить работы во время атмосферных осадков, при сильном ветре и высокой солнечной активности, без специальных защитных козырьков или пленок, ограничивающих влияние атмосферных факторов. Вновь нанесенные покрытия нужно защищать от дождя, мороза и слишком быстрого высыхания.

Очистка инструмента:

Чистой водой, непосредственно после окончания работы.

Упаковка:

Пластиковые контейнеры по 1 л в картонных коробках по 12 штук (производство Польша).
Пластиковые контейнеры по 5 л на поддонах по 120 штук (производство Польша).
Пластиковые контейнеры по 20 л на поддонах по 30 штук (производство Польша).
Пластиковые контейнеры по 21,5 л на поддонах по 24 штуки (производство Россия).

Хранение:

До 12 месяцев от даты производства, в сухих помещениях и в неповрежденной заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 25°C.

Предупреждение:

Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.

Ссылочный документ:

PN-C-81906: 2003 «Водорастворимые краски и пропитки для грунтования» (производство Польша),
ТУ 2316-002-63535245-10 (производство Россия).

Дата актуализации:

07/2011