



Смесь клеевая
ANSERGLOB BCX 33
 для облицовочной плитки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина клеевого слоя	2 - 10 мм
Пропорция смеси	0,21 - 0,22 л воды/кг
Время пригодности к работе	не менее 2 часов
Открытое время работ	не менее 20 минут
Время корректирования	не менее 10 минут
Время твердения раствора	через 24 часа
Адгезия к основанию	не менее 1,0 МПа
Морозостойкость	не менее 50 циклов
Сдвиг	не более 0,5 мм
Температура основания	от +5 °С до +30 °С
Температура эксплуатации	от -30 °С до +80 °С

■ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь клеевая ANSERGLOB BCX 33 предназначена для облицовки бетонных, кирпичных, цементно-песчаных и цементно-известковых, а также гипсовых недеформируемых поверхностей, молитных полов, керамической, бетонной плиткой и искусственным камнем размерами не более 300x300 мм и водопоглощением более 1%. Клей можно использовать внутри и снаружи производственных и жилых зданий, на террасах, балконах.

■ ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть прочным, очищенным от пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска, масляных или эмульсионных красок. Непрочные участки основания удалить. Неровности поверхности до 10 мм выровнять клеевой смесью ANSERGLOB BCX 33, большие неровности стен - штукатурным раствором ANSERGLOB BCT 20, полов - цементной стяжкой ANSERGLOB LFS 70. Сильновпитывающие основания перед выполнением работ необходимо обработать одной из глубокопроникающих эмульсий ANSERGLOB и выдержать 4 часа. Слабовпитывающие основания перед началом работ обрабатываются грунтовой эмульсией ANSERGLOB EG 62 и выдерживаются от 3 до 6 часов.

■ ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Сухую смесь необходимо засыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,21 – 0,22 л воды на 1 кг смеси (5,25 - 5,5 л на мешок 25 кг) при одновременном перемешивании вручную или механически (дрелью на низких оборотах) до получения однородной массы. Через 5 минут смесь необходимо повторно перемешать, после чего её можно использовать на протяжении 2 часов.

■ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Приготовленную растворную смесь нанести с помощью лопатки, шпателя или терки на облицовываемую поверх-

ность. Затем раствор "причесывается" зубчатой гребенкой или шпателем с U-образными или квадратной формы зубцами, которые образуют на поверхности ровные гребни одной высоты. В зависимости от толщины и размера облицовочного материала подбирается размер зуба шпателя (например, для плитки размером 20x20 см используются гребенки с квадратными зубцами размером 6 мм и более). Плитки укладывают по очереди на покрытую клеевым раствором поверхность и равномерно прижимают. Положение плитки можно корректировать в течение 10 минут с момента приклеивания. Слой клея между плиткой и основанием должен быть толщиной минимум 2 мм чтобы полностью проявилась способность клея к схватыванию. При использовании плитки, изготовленной вручную, с неровой обратной стороной и некоторой резаной керамической и каменной плитки требуется дополнительное нанесение клея на обратную сторону плитки с помощью прямоугольной кельмы, для достижения полного контакта между плиткой и основанием. Нанесение клея на обратную сторону плиток является дополнительной мерой и не заменяет его распределение по поверхности основания. Ширина шва между плитками должна быть не менее 1,5 мм.

Плитки предварительно не смачивать!

■ РАСХОД

Расход смеси при толщине 1 мм составляет в среднем 1,3 кг/м².

ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять при температуре от +5°C до +30°C. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время окоркования, схватывания и затвердевания может измениться.

■ УПАКОВКА

Бумажный мешок по 25 кг.

Размеры керамической плитки, см	Размер зубца шпателя, мм	Средний расход продукта, кг/м ² (зависит от размера плитки и зуба шпателя)
менее 5x5	3	1,9
от 5x5 до 10x10	4	2,5
от 10x10 до 20x20	6	3,8
от 20x20 до 30x30	8	5