



Смесь клеевая
ANSERGLOB BCX 35
для каминов и печей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина клеевого слоя	2 - 10 мм
Пропорция смеси	0,21 - 0,22 л воды/кг
Время пригодности к работе	не менее 2 часов
Открытое время работ	не менее 20 минут
Время корректирования	не менее 10 минут
Время твердения раствора	через 24 часа
Адгезия к основанию	не менее 1,5 МПа
Морозостойкость	не менее 75 циклов
Температура основания	от +5 °С до +30 °С
Температура эксплуатации	от -30 °С до +160°С

■ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь клеевая ANSERGLOB BCX 35 предназначена для облицовки каминов и печей, а также вертикальных поверхностей, всеми видами плиток из природного, искусственного и литого камня (кроме мрамора), а также бетонной, керамической облицовочной плиткой размерами не более чем 400х400 мм. Клеевая смесь ANSERGLOB BCX 35 предназначена для использования внутри и снаружи зданий.

■ ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно ДСТУ - Н Б А.З.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть прочным, очищенным от пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска, масляных или эмульсионных красок. Непрочные участки основания удалить. Неровности поверхности до 10 мм выровнять клеевой смесью ANSERGLOB BCX 35. Сильновпитывающие основания перед выполнением работ необходимо обработать одной из глубокопроникающих эмульсий ANSERGLOB и выдержать 4 часа. Слабовпитывающие основания перед началом работ обрабатываются грунтовой эмульсией ANSERGLOB EG 62 и выдерживаются от 3 до 6 часов.

■ ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Сухую смесь необходимо засыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,21 - 0,22 л воды на 1 кг смеси (5,25 - 5,5 л на мешок 25 кг) при одновременном перемешивании вручную или механически (дрелью на низких оборотах) до получения однородной и пластичной массы. Через 5 минут смесь необходимо повторно перемешать, после чего её можно использовать в течение 2 часов.

■ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Приготовленную растворную смесь нанести с помощью лопатки, шпателя или терки. Затем раствор "причесывается" зубчатой гребенкой или шпателем с U-образными или квадратной формы зубцами, которые образуют на поверхности ровные гребни одной высоты. В зависимости от толщины и размера облицовочного материала подби-

рается размер зуба шпателя (например, для плитки размером 33х33 см используются гребенки с квадратными зубцами размером 8 мм и более). Плитки укладывают по очереди на покрытую клеевым раствором поверхность и равномерно прижимают. Положение плитки можно корректировать в течение 10 минут с момента приклеивания. Слой клея между плиткой и основанием должен быть толщиной минимум 2 мм чтобы полностью проявилась способность клея к схватыванию. При использовании плитки, изготовленной вручную, с неровной обратной стороной, мозаичной плитки, закрепленной на листах и некоторой резаной керамической и каменной плитки требуется дополнительное нанесение клея на обратную сторону плитки с помощью прямоугольной кельмы, для достижения полного контакта между плиткой и основанием. Нанесение клея на обратную сторону плиток является дополнительной мерой и не заменяет его распределение по поверхности основания. Ширина шва между плитками должна быть не менее 2 мм.

Плитки предварительно не смачивать! Прогрев облицованного основания производить только после полного набора прочности (28 суток) клеящей смеси ANSERGLOB BCX 35 и заполнения швов облицовки! Не производить резкое повышение температуры облицованного основания!

■ РАСХОД

Расход смеси при толщине 1 мм составляет в среднем 1,3 кг/м².

ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять при температуре от +5°С до +30°С. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время окоркования, схватывания и затвердения может измениться.

■ УПАКОВКА

Бумажный мешок по 25 кг.

Размеры керамической плитки, см	Размер зубца шпателя, мм	Средний расход продукта, кг/м ² (зависит от размера плитки и зуба шпателя)
менее 5x5	3	1,9
от 5x5 до 10x10	4	2,5
от 10x10 до 20x20	6	3,8
от 20x20 до 30x30	8	5
40x40	12	7,5