

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	Толщина слоя	10 - 60 мм
	Пропорция смеси	0,15 - 0,17 л воды/кг
	Время пригодности к работе	не менее 2 часов
	Готовность для тех. прохода	через 24 часа
	Прочность на сжатие через 3/28 суток	не менее 7/25 МПа
	Прочность на растяжение при изгибе через 3/28 суток	не менее 2,5/4,5 МПа
	Адгезия к основанию	не менее 0,5 МПа
	Температура основания	от +5 °С до +30 °С
	Температура эксплуатации	от -30 °С до +80 °С



Стяжка цементная
ANSERGLOB LFS 70

■ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стяжка цементная ANSERGLOB LFS 70 предназначена для выравнивания основы под финишные покрытия недеформируемых бетонных полов в общественных и жилых помещениях, толщиной слоя до 60 мм. Стяжка цементная ANSERGLOB LFS 70 может применяться для укладки и ремонта полов внутри и снаружи зданий, для подготовки оснований под самовыравнивающиеся растворы, или под различные покрытия, такие как линолеум, ковролин, ламинат, паркет, керамическая плитка, природный камень и прочие. Смесь ANSERGLOB LFS 70 используется для соединительных, разделительных, «плавающих» подкладочных слоев или в системах обогреваемых полов.

■ ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013, СНиП 2.03.13-88 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть прочным, сухим, очищенным от пыли, грязи, битума, жиров, масляных или эмульсионных красок. Перед нанесением смеси непрочные участки основания необходимо тщательно удалить. Цементную поверхность зачищают от цементного молочка стальной щеткой или пескоструйным аппаратом. Таким образом, повышают сцепление гладких поверхностей. Трещины в основаниях необходимо расшить, обработать одной из глубокопроникающих эмульсий ANSERGLOB и заделать раствором ANSERGLOB LFS 70. Сильновпитывающие основания перед выполнением работ необходимо обработать одной из глубокопроникающих эмульсий ANSERGLOB и выдержать 4 часа. Недостаточное качество подготовительных работ может привести к отслаиванию или растрескиванию уложенного слоя.

■ ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Сухую смесь необходимо засыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,15 - 0,17 л воды на 1 кг смеси (3,75 - 4,25 л воды на мешок 25 кг) при одновременном перемешивании вручную или механически (дрелью на низких оборотах) до получения однородной массы с необходимой консистенцией. Через 5 минут смесь необходимо повторно перемешать, после чего её можно использовать. Избыточное количество воды влечет за собой ухудшение свойств, а также снижает прочность и может привести к его расслоению, что недопустимо.

■ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Приготовленную растворную смесь уложить на основание и распределить по поверхности при помощи лопат или другого инструмента. После этого уплотнить и загладить механизированным инструментом (виброрейкой, виброплощадкой), или вручную при помощи правила уплотняя с выглаживанием до полного уплотнения (поверхность начинает блестеть).

При создании «плавающего» пола минимальная толщина слоя 40 мм. При использовании на разделительном слое толщина нанесения минимум 35 мм. Все работы по приготовлению, распределению и выравниванию каждой порции раствора необходимо проводить на протяжении 2 часов. При перерывах в работе более 2 часов инструмент и оборудование необходимо очистить от раствора и промыть водой. Отвердевший раствор можно удалить только механическим путём. При нанесении смеси и во время его твердения для предупреждения растрескивания необходимо избегать появления сквозняков и пересушивания раствора.

Последующие работы в зависимости от условий твердения, толщины нанесения и остаточной влажности основания (не более 4 %), но не менее 7 суток для укладки керамической и каменной плитки и 14 суток для укладки паркета, линолеума, ковровых покрытий.

■ РАСХОД

Расход смеси при толщине слоя 1 мм составляет 1,8 кг/м²

ПРИМЕЧАНИЕ

Прочность основания должна быть не менее прочности последующего слоя. Работы следует выполнять при температуре от +5°C до +30°C. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время окоркования, схватывания и затвердевания может измениться.

■ УПАКОВКА

Бумажный мешок по 25 кг.