

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	Пропорция смеси	0,20 - 0,22 л воды/кг
	Время пригодности к работе	не менее 1,5 часа
	Время корректирования	не менее 10 минут
	Время твердения раствора	через 24 часа
	Прочность на сжатие	не менее 10 МПа
	Адгезия к основанию	не менее 0,5 МПа
	Морозостойкость	не менее 50 циклов
	Температура основания	от +5 °С до +30 °С
	Температура эксплуатации	от -30 °С до +80 °С



Смесь кладочная
ANSERGLOB BCM 10

■ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь кладочная ANSERGLOB BCM 10 предназначена для возведения стен из керамического и силикатного кирпича, бетонных, шлакобетонных блоков, бутового камня, а также для кладки стен подвалов и фундаментов. Кладочная смесь характеризуется высокой пластичностью и удобна в применении.

■ ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013, ДБН В.2.6-162:2010 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным без видимых разрушений. Перед кладкой необходимо очистить от пыли, грязи и других веществ, препятствующих адгезии кладочной смеси к основанию, и удалить рыхлые места.

Основания, на которые укладываются кирпичи или блоки должны быть подготовленным соответствующим образом.

■ ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Сухую смесь необходимо засыпать в емкость с чистой водой с расчета 0,20 - 0,22 л воды на 1 кг смеси (5 - 5,5 л воды на мешок 25 кг) при одновременном перемешивании вручную или механически (дрелью на низких оборотах) до получения однородной и пластичной массы. Через 5 минут смесь необходимо повторно

перемешать, после чего её можно использовать на протяжении 1,5 часов.

■ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Кладочную смесь наносят кельмой равномерно на соединяемые поверхности. После установки и выравнивания кирпича лишнюю смесь снимают кельмой и используют повторно. Рекомендуемая толщина шва от 6 мм.

■ РАСХОД

Расход смеси на 1 мм сплошного слоя - 1,75 кг/м².

ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять при температуре от +5°C до +30°C. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время окоркования, схватывания и затвердевания может измениться.

■ УПАКОВКА

Бумажный мешок по 25 кг.

Толщина стены (сплошной кирпич)	Расход смеси при толщине шва 10 мм
0,5 кирпича	35 кг/м ²
1 кирпич	87 кг/м ²
1,5 кирпича	139 кг/м ²
2 кирпича	191 кг/м ²