

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	Толщина штукатурного слоя	1,5 - 5 мм
	Максимальный размер зерна	не более 0,3 мм
	Пропорция смеси	0,22 - 0,24 л воды/кг
	Время пригодности к работе	не менее 2 часов
	Адгезия к основанию	не менее 0,5 МПа
	Морозостойкость	не менее 75 циклов
	Температура основания	от +5 °С до +30 °С
	Температура эксплуатации	от -30 °С до +80 °С



Смесь штукатурная
ANSERGLOB BCT 22
финишная серая

■ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь штукатурная ANSERGLOB BCT 22 финишная серая - мелкозернистая сухая смесь с высокой пластичностью предназначена для выполнения окончательной тонкослойной высококачественной отделки на всех видах минеральных недеформируемых оснований, а также основах из штукатурного раствора ANSERGLOB BCT 20 или другого аналогичного раствора. Эффективна при ремонте трещин, раковин, выемок и других дефектов на поверхности оснований глубиной до 5 мм. Смесь штукатурная финишная серая ANSERGLOB BCT 22 может применяться внутри и снаружи зданий, в производственных и жилых помещениях, а также в условиях повышенной влажности. Рекомендуется для отделки фасадов и интерьеров с созданием различных фактур.

■ ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22:2001. Обрабатываемые поверхности должны быть очищенными от пыли, грязи, извести, жиров, масляных или эмульсионных красок. Неровности поверхности до 5 мм выровнять штукатурной смесью ANSERGLOB BCT 22, большие неровности стен штукатурят раствором ANSERGLOB BCT 20. Сильновпитывающие основания перед выполнением работ необходимо обработать одной из глубокопроникающих эмульсий ANSERGLOB и выдержать 4 часа. Слабовпитывающие основания перед началом работ обрабатываются грунтовой эмульсией ANSERGLOB EG 62 и выдерживаются от 3 до 6 часов.

■ ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Сухую смесь необходимо засыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,22 - 0,24 л воды на 1 кг смеси (5,5 - 6,0 л воды на мешок 25 кг) при одновременном перемешивании вручную или механически (дрелью на низких оборотах) до получения однородной массы с необходимой консистенцией. Через 5 минут смесь необходимо повторно перемешать, после чего её можно использовать на протяжении 2 часов. В процессе работы консистенцию растворенной смеси следует поддерживать за счет повторного перемешивания, а не добавления воды.

■ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь штукатурная финишная наносится на основание металлической гладилкой или шпателем. Максимальная толщина наносимого слоя не должна превышать 5 мм, минимальная - 1,5 мм. При работе шпателем не должно оставаться границ при движении в обратную сторону. За 3 суток до нанесения раствора необходимо заделать большие ямки и неровности стартовым штукатурным раствором ANSERGLOB BCT 20. Для получения ровной поверхности, через 5 - 10 минут (в зависимости от характера основания и условий наружной среды) после нанесения штукатурного финишного слоя при помощи пластиковой или нержавеющей терки сделать полное выглаживание поверхности. Для получения фактурной поверхности необходимо через 5 - 10 минут после нанесения штукатурного финишного раствора использовать резиновый валик с желаемым рисунком или другой инструмент. Время затвердевания смеси в среднем - 24 часа.

■ РАСХОД

Расход смеси при толщине 1 мм составляет в среднем 1,4 - 1,5 кг/м².

ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять при температуре от +5°C до +30°C. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время окоркования, схватывания и затвердевания может измениться.

■ УПАКОВКА

Бумажный мешок по 25 кг.