



Шпаклевка финишная белая
ANSERGLOB BCT 25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина штукатурного слоя	0,5 - 3,0 мм
Максимальный размер зерна	не более 0,1 мм
Пропорция смеси	0,42 - 0,43 л воды/кг
Время пригодности к работе	не менее 2 часов
Дальнейшие работы	не ранее 3 суток
Адгезия к основанию	не менее 0,5 МПа
Морозостойкость	не менее 75 циклов
Температура основания	от +5 °С до +30 °С
Температура эксплуатации	от -30 °С до +80 °С

■ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шпаклевка финишная белая ANSERGLOB BCT 25 - смесь с высокой пластичностью, предназначена для выполнения окончательной тонкослойной высококачественной отделки всех видов минеральных недеформируемых оснований. Эффективна при ремонте трещин, раковин, выемок и других дефектов на поверхности оснований глубиной до 3 мм. Шпаклевка финишная ANSERGLOB BCT 25 применяется внутри и снаружи зданий, в производственных и жилых помещениях, а также в условиях повышенной влажности.

Рекомендуется для декоративной отделки фасадов и интерьеров с созданием различных фактур, обладает высокой степенью белизны.

■ ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Обрабатываемые поверхности должны быть очищенными от пыли, грязи, извести, жиров, масляных или эмульсионных красок. Непрочные участки основания удалить. Неровности поверхности до 5 мм выровнять штукатурной смесью ANSERGLOB BCT 22, большие неровности стен штукатурным раствором ANSERGLOB BCT 20. Сильнопитывающие основания перед выполнением работ необходимо обработать одной из глубокопроникающих эмульсий ANSERGLOB и выдержать 4 часа. Перед нанесением очередных слоев шпаклевки рекомендуется, также поверхность обработать одной из глубокопроникающих грунтоющих эмульсий ANSERGLOB.

■ ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Сухую смесь необходимо засыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,42 - 0,43 л воды на 1 кг смеси (6,3 - 6,45 л воды на мешок 15 кг) при одновременном перемешивании вручную или механически (дрелью на низких оборотах) до получения однородной массы с необходимой консистенцией. Через 5 минут смесь необходимо повторно перемешать, после чего её можно использовать на протяжении 2 часов. В процессе работы консистенцию растворной смеси следует поддерживать за счет повторного перемешивания, а не добавления воды.

■ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Финишная шпаклевочная смесь наносится на основание вручную с помощью шпателя. Максимальная толщина наносимого слоя не должна превышать 3 мм, минимальная - 0,5 мм. При работе шпателем не должно оставаться границ при движении в обратную сторону. Для получения ровной поверхности, через 5 - 10 минут (в зависимости от характера основания и условий наружной среды) после нанесения финишного шпаклевочного слоя при помощи шпателя или нержавеющей терки сделать полное выглаживание поверхности.

Для получения фактурной поверхности необходимо через 5 - 10 минут после нанесения финишной шпаклевочной смеси использовать резиновый валик с желаемым рисунком или другой инструмент. Инструменты необходимо вымыть водой сразу после окончания работ. Шлифование поверхности можно начинать в среднем через 24 часа. Окрашивание красками на водной основе можно производить через 3 суток после нанесения ANSERGLOB BCT 25, красками на основе органических растворителей минимум 7 суток (остаточная влажность не более 4%). В случае использования шпаклевки в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем.

■ РАСХОД

Расход смеси при толщине 1 мм составляет в среднем 1,4 кг/м².

ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять при температуре от +5 °С до +30°С. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время окоркования, схватывания и затвердевания может измениться. Во время нанесения и высыхания шпаклевки, ее необходимо защищать от воздействия прямых солнечных лучей, дождя и ветра до полного высыхания.

■ УПАКОВКА

Бумажный мешок по 15 кг.