



Baumit Nivello Quattro

Самовыравнивающаяся смесь Баумит Нивелло Кваттро

Материал	Высокомодифицированная, самовыравнивающаяся смесь на основе специального связующего с полимерными добавками для выравнивания и подготовки пола под дальнейшую укладку покрытий. Для ручного и механизированного нанесения.	
Применение	Предназначена для выравнивания и подготовки гипсовых, цементных, асфальтовых, магнезитовых стяжек новых и старых помещений толщиной слоя 1-20 мм, под дальнейшую укладку керамической плитки, паркета, ламината, ковровых покрытий, ПВХ-покрытий, линолеума и т.п. Для использования на полах с подогревом. Применяется внутри зданий.	
Технические данные	(при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%)	
	Предел прочности на сжатие (через 28 суток), не менее: Предел прочности на изгиб (через 28 суток), не менее: Толщина слоя: Расход самовыравнивающей смеси, около: Расход воды: Время использования растворной смеси, около: Технологическое перемещение, через: Устройство покрытий, через: Температура воздуха и основания при нанесении:	20 МПа 6 МПа 1 – 20 мм 1,5 кг/м /1 мм толщины слоя 5,5-6,0 л/25 кг сухой смеси 30 мин. 2-3 час. 24 час. (при толщине слоя до 3 мм) от +5°C до +30°C
Форма поставки	Мешок 25 кг, 54 мешка на поддоне = 1350 кг.	
Хранение	В сухом месте на деревянных поддонах, в заводской упаковке - 12 месяцев.	
Основание	<p>Основание должно быть сухим, не промерзлым, прочным, способным нести нагрузку, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, смазок, остатков старой краски и соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001. Непрочные участки поверхности удалить. Сколы, раковины, трещины восстановить с использованием ремонтных смесей Baumit. Основания, поврежденные микроорганизмами, очистить механическим способом и обработать составом Baumit SanierLösung.</p> <p>Подготовка основания: впитывающие основания — глубокопроникающая грунтовочная смесь Baumit Grund; не впитывающие основания — грунтовочная смесь Baumit SuperGrund.</p>	
Способ применения	<p>Замешивание: 25 кг сухой смеси Baumit Nivello Quattro засыпать в емкость к 5,5-6,0 литрам чистой воды, замешивать с помощью строительного миксера в течение 3 мин. до образования однородной массы без комков. Время использования приготовленного раствора около 30 мин. Низкие температуры увеличивают, а высокие – сокращают время использования приготовленного раствора.</p> <p>В приготовленный раствор не добавлять воду и другие материалы. Всегда замешивать все содержимое мешка.</p> <p>Нанесение: Перед началом производства работ необходимо провести герметизацию швов пола при помощи щелочестойкой гидроизоляционной ленты</p>	

	<p>Baumacol Strap. Места выхода трубопроводов либо других элементов необходимо герметизировать уплотняющими манжетами. Приготовленный раствор вылить на предварительно подготовленное основание и распределить по всей поверхности основания до необходимой толщины (не более 20 мм). Для удаления воздуха из свеженанесенного раствора необходимо «прокатать» ее поверхность игольчатым валиком. Раствор самостоятельно наберет горизонтальное положение и станет гладкой. Оптимальная температура воздуха и основания для выполнения работ от +16°C до +22°C.</p> <p>Места с деформационными швами в основании необходимо продублировать в самовыравнивающем покрытии Baumit Nivello Quattro.</p> <p>При выполнении всех вышеуказанных работ соблюдать требования действующих норм и правил, а также технологических карт «Baumit».</p>
Указания по безопасности	<p>При работе с материалом руководствоваться общестроительными правилами безопасности. Использовать защитные перчатки, очки и спецодежду.</p>
Общие указания	<p>Не работать при температуре ниже +5°C и выше +30°C, при воздействии на поверхность прямого солнечного света, дождя, сильного ветра или сквозняка. Принимать меры для устранения воздействия указанных факторов.</p> <p>Высокая влажность воздуха и низкие температуры могут значительно увеличить время твердения самовыравнивающейся смеси.</p> <p>Технические характеристики указаны при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%. При других параметрах приведенные характеристики могут меняться.</p>
Гарантия производителя	<p>Производитель гарантирует вышеизложенные характеристики самовыравнивающейся смеси Baumit Nivello Quattro при выполнении правил транспортировки, хранения, приготовления и производства всего комплекса работ. Производитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также применение его в других целях и условиях, не указанных в данном техническом описании.</p>

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы предоставляем на основании собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правовых отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших материалов для использования по назначению.