Mattlatex J 100 (латексная матовая краска)

Белая, латексная, суконно-матовая, стойкая к истиранию и мытью вододисперсионная краска на основе искусственной смолы.

Применение:

Применяется для образования износоустойчивых, суконно-матовых, стойких к истиранию внутренних покрытий. Идеально подходит для окраски грубоволокнистых, рельефных и стеклообоев, бетонных, гипсовых и деревянных поверхностей, штукатурки. Удобна в работе.

Свойства:

Стойкая к истиранию и интенсивному мытью, влагостойкая, матовая, способная к диффузии, без растворителей, без запаха. Экологически чистый продукт.

Плотность:

1,56 г/см^3.

Связывающая основа:

дисперсия на основе акриловых смол.

Цвет:

белый, матовый.

Тонирование:

тонирующими красками Jobi Vollton-und Abtänfarbe, универсальными пигментами-концентратами ПАЛИТРА.

Соответствие требованиям и нормам стандартов Украины ТУ 25639364.001-99:

Внешний вид пленки краски - после высыхания краска образует пленку с ровной однородной матовой поверхностью
Массовая доля нелетучих веществ, % - 64
Укрывистость высушенной пленки, г/м^2, не более - 140
PH краски, не выше - 10
Степень перетира, мкм, не более - 40
Время высыхания до степени 3 при температуре 20°С±2, ч, не более - 1
Положительное заключение Минздрава Украины № 5.03.02-04/9726 от 17.03.2003 г. Действует на срок действия ТУ 25639364.001-99 до 16.03.2008 года.

Расход на одно нанесение:

около 215 г/м^2. Точный расход определяется пробным нанесением на соответствующий объект.

Расфасовка:

Ведро 15 кг - Достаточно для покрытия одним слоем около 70 м^2
Ведро 7,5 кг - Достаточно для покрытия одним слоем около 35 м^2
Ведро 3,8 кг - Достаточно для покрытия одним слоем около 17 м^2

Основание:

Должно быть прочным, сухим и очищенным от старых покрытий. Перед окраской нанести грунт серии JOBI: Putzgrund J13, Tiefgrund LF, Tiefgrund J14 (в зависимости от основания).

Нанесение:

Краску наносить кистью, валиком или распылителем (безвоздушный способ). Допускается разбавление водой: для первого нанесения не более 10%, для второго - не более 5%. Краску наносить при температуре не ниже + 5°C. После использования рабочие инструменты промыть водой.

Время высыхания:

При +20°C и 65% относительной влажности воздуха допустима повторная окраска в тот же день. При более низкой температуре и более низкой влажности воздуха время высыхания окрашенной поверхности увеличивается.

Хранение:

В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей на упаковку. Срок хранения: 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

Устранение отходов:

Краска является экологически чистой, поэтому остатки могут быть оставлены в упаковке до их высыхания и после утилизированы как бытовой мусор.