

Wandweiss J1 (краска дисперсионная)



Белая, матовая, стойкая к истиранию вододисперсионная краска на основе искусственных смол.

Применение:

Для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных и других минеральных поверхностей, а также гипсокартонных, древесноволокнистых плит внутри помещения включая асбестоцемент и гипсовые штукатурки. Рекомендуется применять для окраски потолка.

Свойства:

Стойкая к истиранию, лёгкая в работе, обладает очень хорошей укрывистостью, образует матовую, гладкую плёнку, отличная адгезия. Экологически чистый продукт.

Плотность:

1,47 г/см³.

Связывающая основа:

дисперсия на основе акриловых смол.

Цвет:

белый, матовый.

Тонирование:

тонирующими красками Jobi Vollton-und Abtänfarbe, универсальными пигментами-концентрами ПАЛИТРА.

Соответствие требованиям и нормам стандартов Украины ТУ 25639364.001-99:

Внешний вид пленки краски - после высыхания краска образует пленку с ровной однородной матовой поверхностью

Массовая доля нелетучих веществ, % - 60-65

Укрывистость высушенной пленки, г/м², не более - 200

РН краски, не выше - 10

Степень перетира, мкм, не более - 45

Время высыхания до степени 3 при температуре 20°C±2, ч, не более - 2

Положительное заключение Минздрава Украины № 5.03.02-04/9717 от 22.02.2033 г. Действует до 25.02.2018 года.

Расход на одно нанесение:

около 270 г/м². Точный расход определяется пробным нанесением на соответствующий объект.

Расфасовка

Ведро 15 кг - достаточно для покрытия одним слоем около 55 м²

Ведро 7,5 кг - достаточно для покрытия одним слоем около 27 м²

Ведро 3,8 кг - достаточно для покрытия одним слоем около 14 м²

Основание:

Должно быть прочным, сухим и очищенным от старых покрытий. Перед окраской нанести грунт серии JOB1: Putzgrund J13, Tiefgrund LF, Tiefgrund J14 (в зависимости от основания).

Нанесение:

Неокрашенная поверхность:

Краску перед применением тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или распылением в 2 слоя.

При распылении под высоким давлением применять сопло 0,018" – 0,023".

При необходимости, для нанесения 1-го слоя разбавить водой не более 10% по объему; для нанесения 2-го слоя разбавить водой не более 5% по объему.

Ремонтная окраска:

Ремонтную окраску покрытия выполнять этой же краской или краской такого же типа.

Время высыхания:

От пыли – 30 минут.

Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.

Полной износостойкости покрытие достигает через месяц.

Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.

Хранение:

В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей на упаковку. Срок хранения: 24 месяца от даты изготовления, указанной на упаковке.

Устранение отходов:

Краска является экологически чистой, поэтому остатки могут быть оставлены в упаковке до их высыхания и после утилизированы как бытовой мусор.