

КНАУФ-Грундирмиттель

Грунтовка для гипсовых стяжек и штукатурок и плиточных клеев



Область применения

Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель – желтая, щелочеустойчивая, не содержащая растворителей полимерная эмульсия. Концентрат.

Предназначена для обработки впитывающих влагу поверхностей (газо- и пенобетон, керамический и силикатный кирпич и т.п.).

Эффективно снижает и регулирует впитывающую способность обрабатываемого основания и способствует равномерному схватыванию раствора гипсовых штукатурок. Применяется:

– перед нанесением гипсовых штукатурок

КНАУФ: Ротбанд, Гольдбанд, МП 75, ХП Старт, МН Старт;

– перед укладкой облицовочной плитки с использованием плиточных клеев КНАУФ: Флизен, Флизен Плюс, Флекс, Мрамор;

– при устройстве наливных стяжек КНАУФ-Трибон и КНАУФ-Боден 15/25/30;

– перед монтажом КНАУФ-листов с помощью гипсового клея КНАУФ-Перлфикс;

– для внутренних и наружных работ.

Упаковка и хранение

Грунтовка фасуется в ведра по 15 кг. Хранить грунтовку КНАУФ-Грундирмиттель необходимо в помещении при температуре от +5°C до +25°C. Не допускать заморозания и перегрева. Срок хранения в нераспечатанной и неповрежденной упаковке – 6 месяцев.

Расход материалов

Материал	Необходимость разбавления водой	Расход концентрата грунтовки, кг/м ²
Под гипсовые штукатурки		
Гипсовые, цементно-известковые штукатурки	1:3	0,1
Газопенобетон, керамический и силикатный кирпич	1:2	0,1
Под гипсовые стяжки		
Цементная стяжка, старая плитка, плотный бетон	1:2	0,1
Гипсовая стяжка	1:1	0,1

Работы

Перед началом работ необходимо подготовить обрабатываемую поверхность. Основание должно быть чистым, очищенным от пыли и отслаивающихся частиц. Температура воздуха и самого основания в помещении, где происходит обработка, вплоть до полного высыхания должна быть в пределах от +5°C до +25°C.

Грунтовку КНАУФ-Грундирмиттель необходимо разбавлять водой в соотношении, указанном в таблице. В неразбавленном виде не наносить!

Разбавленный водой КНАУФ-Грундирмиттель равномерно нанести при помощи валика, щетки или кисти на обрабатываемую поверхность. Последующие операции с поверхностью, обработанной грунтовкой, проводить только после ее высыхания (минимум 6 часов).

Промежуток времени между окончанием высыхания грунтовки и началом последующих работ должен быть как можно меньше, чтобы избежать оседания на поверхность основания строитель-

ной пыли. После нанесения КНАУФ-Грундирмиттель использованные инструменты и емкости промыть водой до высыхания на них грунтовки. Удаление высохшего КНАУФ-Грундирмиттель возможно только механическим путем. Не добавлять в грунтовку другие материалы. Это приводит к значительному ухудшению ее свойств.

Инструменты

- Емкость для разбавления грунтовки
- Валик / кисть / щетка