

MASCHINEN-GLÄTTPUTZ 651

Машинная гипсовая штукатурка



Штукатурный раствор в виде сухой смеси заводского изготовления строительного гипса, минеральные заполнители, сухогашеной извести и модифицирующих добавок. После затворения водой образует однородный штукатурный раствор с высокой производительностью штукатурки.

Применение:

Гипсовая штукатурка 651 предназначена для однослойного машинного оштукатуривания стен и перекрытий внутри жилых, общественных и других зданий, в помещениях, в которых относительная влажность в процессе эксплуатации не превышает 70%. Может использоваться на соответственно подготовленных перекрытиях и стенах из обычного и ячеистого бетона, керамического кирпича и блоков, известково-песчаных (силикатных) кирпичей и блоков.

Технические данные:

Состав: строительный гипс, сухогашеная известь, минеральные

заполнители, добавки

Насыпная плотность сухой смеси: около 0,9 г/см³

Прочность на сжатие: $\geq 2,5$ МПа

Прочность на изгиб: $\geq 1,0$ МПа

Адгезия к основанию: $\geq 0,3$ МПа

Коэффициент теплопроводности λ около 0,58 Вт/м*К

Коэффициент паропроницаемости μ : около 10

Упаковка:

Мешки по 30 кг на поддонах по 40 шт.

Хранение:

До 3 месяцев от даты изготовления в сухом месте, в герметичной заводской упаковке.

Ссылочный документ:

PN-EN 13279-1



Средняя толщина штукатурки:
10 мм (минимум 8 мм)



Температура применения:
(воздуха, рабочей поверхности, материалов):
от +5°C до +25°C



Время высыхания штукатурки:
в среднем 10 дней
(в зависимости от толщины штукатурки, влажности и температуры в помещении и вентиляции)



Расход:
около 1,0 кг/м² на 1 мм толщины слоя раствора



Производительность:
100 кг сухой смеси = около 105 л свежего раствора



Время обработки:
180 минут



Грунтующие средства:
BETONGRUND 310,
HAFTGRUND-K 311



Пропорция смешивания с водой:
около 16 л на 30 кг сухой смеси

