WYLEWKA BETONOWA M-15 441

Цементная стяжка M-15

Строительный раствор в виде приготовленной на заводе сухой минеральной смеси для изготовления цементных оснований пола. После затворения водой образует однородную, легко размешиваемую массу. Водостойкий и морозостойкий.

Применение:
Раствор предназначен для изготовления цементных оснований пола связанных с основанием с минимальной толщиной 25 мм, а также оснований на разделяющем слое с минимальной толщиной 35 мм. Подходит для укладки на все основания с гидравлическим вяжущим, слои паро- или влагоизоляции. Из раствора могут изготавливаться также другие отливаемые элементы непосредственно на строительной площадке после предварительной укладки соответствующей арматуры.

Технические данные:
Состав: портландцемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки
Насыпная плотность: около 1,70 г/см^3
Прочность на сжатие после 28 суток:
≥ 16 МПа
Прочность на изгиб после 28 суток:
≥ 4 МПа
Классификация согласно PN-EN 13813:2003:
EN 13813 CT-C16-F4
Содержание растворимого хрома VI:
≤ 0,0002%

Упаковка:
Мешки 25 кг на поддонах по 42 штук.

Хранение:
До 6 месяцев от даты изготовления в сухом месте, в герметичных заводских упаковках.

Ссылочный документ:
PN-EN 13813:2003 и AT-15-7057/2006

Температура применения (воздуха, рабочей поверхности, материалов):
от +5°C до +25°C

Время пригодности к применению после затворения водой:
около 60 минут (при температуре +20°C
и влажности воздуха около 60%)

Возможность ходить:
после 48 часов (при температуре +20°C
и влажности воздуха около 60%)

Минимальная толщина слоя:
25 мм

Максимальная толщина слоя:
60 мм

Расход:
около 20 кг/м^2 на 1 см толщины слоя раствора

Пропорция смешивания с водой:
около 3,5 л на 25 кг сухой смеси

Грунтовки:
HAFTGRUND 300, TIEFGRUND-LMF 301, TIEFGRUND-LMH 303