



2 в 1: СТЯЖКА + РЕМОНТНА СМІСЬ! ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕПЛИХ ПОЛОВ

Master-Basis (Мастер-Базис)

Смесь для выравнивания и ремонта полов.
Система «теплый пол» (слой до 50 мм);
Обычная стяжка (слой до 100 мм).

Для внутренних и наружных работ <

Смесь «Master»
Ц.1.СТ 2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Цвет: серый
Упаковка: 25 кг

для тёплых полов (водяных и электрических) <
высокая адгезия к основам <
прочная (M250) <
трещиностойкая <
морозостойкая <
удобная в применении <
экологически чистая <

Технические характеристики:

Состав:	смесь цемента, модифицированная минеральными наполнителями и полимерными добавками
Размер заполнителя	не более 3 мм
Время использования готовой смеси	90 мин
Открытое время работы	25-30 мин
Прочность сцепления с бетонным основанием	0,5 МПа
Предел прочности на сжатие	не менее 25 МПа
Время технологического перемещения (в зависимости от слоя)	от 12 до 24 часов
Количество воды для приготовления смеси	0,13 л на 1 кг (3,25 л на 25 кг смеси)
Температура основания	от +5°C до +30°C
Температура эксплуатации	от -40°C до +90°C
Морозостойкость	50 циклов
Расход смеси на 1 мм слоя	2 кг/м ² /мм

Область применения:

Сухая строительная смесь «Master-Basis» предназначена для устройства элементов пола по жестким основаниям, распределительного слоя и слоя утеплителя в гражданском строительстве под все виды покрытий. Применяется по бетонным основаниям прочностью не менее 25 МПа для дальнейшего проведения работ с использованием смесей «Master-Niveler», «Master-Horizont» и «Master-Continent».

Срок хранения:

12 месяцев в оригинальной упаковке от даты изготовления.
Дата изготовления указана на упаковке.