

Лучший клей в Украине! Подходит для облицовки каминов и печей



Цвет: серый  
Упаковка: 25 кг

## Master-Flex (Мастер-Флекс)

Эластичная клеевая смесь для всех видов плиток и оснований. Для внутренних и наружных работ

- Смесь «Master» Ц. 1.3К4 ДСТУ Б В. 2.7-126:2011
- рекомендована для плиток любого размера
- высокая адгезия к плиткам
- с водопоглощением от 0%
- стойкая к высоким (+100°C) и низким (-50°C) температурам
- рекомендована для деформируемых оснований
- высокопрочная
- высокоэластичная
- водо- и морозостойкая
- экологически чистая

### Технические характеристики:

Состав:	цементно-песчаная смесь, модифицированная полимерными добавками
Размер заполнителя	не более 0,8 мм
Время использования готовой смеси	120 мин
Открытое время работы	20-25 мин
Время корректировки	15-20 мин
Смещение материала с вертикальной поверхности	0,1 мм
Прочность сцепления с бетонным основанием	1,0 МПа
Расшивка швов (для стен)	через 24 часа
Время технологического перемещения (для пола)	48 часов
Количество воды для приготовления смеси при облицовке теплых полов	0,21-0,22 л воды на 1 кг смеси (5,25-5,5 л на 25 кг смеси)
Количество воды для приготовления клеевой смеси	0,16-0,18 л воды на 1 кг смеси (4,0-4,5 л на 25 кг смеси)
Температура основания при нанесении смеси	от +5°C до +40°C
Морозостойкость	не менее 50 циклов
Температура эксплуатации	от -50°C до +100°C

### Область применения:

Клеевая смесь «Master-Flex» предназначена для облицовки керамической плиткой из природного и искусственного камня по деформируемым основаниям на стенах и полах внутри и снаружи зданий. Эффективно применяется для устройства «теплых полов», лестниц и для облицовки каминов и печей. Рекомендуется для выполнения работ методом «плитка по плитке» (облицовка поверхностей без удаления старой плитки).

Расход:

Размер плитки, (мм)	Размер зубца терки, (мм)	Расход смеси, (кг/м <sup>2</sup> )
менее 50x50	4	1,8
от 50x50 до 100x100	4	1,8
от 100x100 до 200x200	6	2,6
от 200x200 до 300x300	8	3,2
от 300x300 до 400x400	10	3,8
более 400x400	12	4,5

### Срок хранения:

12 месяцев в оригинальной упаковке от даты изготовления. Дата изготовления указана на упаковке. Все рекомендации эффективны при температуре воздуха 20°C и относительной влажности 55%.

www.master.ua