



Цвет: серый
Упаковка: 25 кг

2 в 1: СТЯЖКА + РЕМОНТНАЯ
СМЕСЬ! АРМИРОВАНА
ФИБРОВОЛОКНОМ

Master-ReMix (Мастер-Ремикс)

Смесь для ремонта и
выравнивания полов.

Для внутренних и наружных работ

Смесь «Master»
Ц.1.РМЗ ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

для ремонта трещин и выбоин

рекомендована для выравнивания полов

рекомендуется использовать как стяжку

стойкая к образованию трещин

высокопластичная и удобная в использовании

водо - и морозостойкая

экологически чистая и безопасная

Технические характеристики:

Состав:	цементная смесь, модифицированная полимерными добавками
Размер заполнителя	не более 1,2 мм
Время пригодности раствора для использования	120 мин
Прочность на сжатие	20 МПа
Прочность сцепления с бетонным основанием	0,5 МПа
Количество воды для приготовления раствора	0,16-0,17 л воды на 1 кг смеси (4-4,25 л на 25 кг)
Температура применения	от +5°C до +30°C
Температура эксплуатации	от -50°C до +70°C
Расход растворной смеси в зависимости от способа нанесения	от 2 кг/м ² /мм

Область применения:

Сухая строительная смесь «Master-ReMix» предназначена для ремонта и за-
дельывания выбоин, неровностей, щелей и других дефектов в бетонных по-
лах и цементно-песчаных стяжках внутри и снаружи помещений. Также мо-
жет использоваться для ремонта лестничных ступеней, заполнения отвер-
стий и глубоких неровностей.

Применяется для ремонта и непосредственного выравнивания пола перед
укладкой напольных покрытий слоем от 4 до 50 мм.

Срок хранения:

12 месяцев в оригинальной упаковке от даты изготовления.
Дата изготовления указана на упаковке.

Правила безопасности:

При работе беречь кожу и глаза. В случае попадания смеси в глаза немед-
ленно промыть большим количеством воды. При помощи респиратора
необходимо защищать от пыли органы дыхания.