



Суміш для мурування «Момент»

СУМІШ ДЛЯ МУРУВАННЯ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ СТІН ІЗ ЦЕГЛИ ТА КЕРАМІЧНИХ БЛОКІВ.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Суміш для мурування «Момент» застосовується для зведення зовнішніх і внутрішніх стін із цегли (у тому числі силікатної) та керамічних блоків. Завдяки високій адгезії до основи забезпечує монолітність і високу міцність конструкцій, що зводяться.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи при укладанні блоків здійснюється відповідно до СНиП 3.04.01–87 і ДБН В 2.6–22–2001. Основа повинна бути сухою і міцною, без видимих руйнувань. Блоки перед укладанням необхідно очистити від пилу, бруду та інших речовин, що перешкоджають адгезії суміші для мурування до основи, і видалити крихкі місця.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Сушу суміш затворити чистою водою (температура води від +15 °С до +20 °С) з розрахунку 0,17–0,21 л на 1 кг сухої суміші і розмішати з допомогою низькооборотного дреля до отримання однорідної маси без грудок. Потім суміш укладається на поверхні цегли (блоків), що стикаються, чи на основи, на які вони згодом наклеюються. Блоки встановлюються на розподілену суміш і таким чином фіксуються в конструкції стіни.

ПРИМІТКИ

Роботи слід виконувати в сухих умовах при температурі основи від +5 °С до +30 °С. Усі вищевикладені рекомендації ефективні при температурі +20 ± 2 °С та відносній вологості повітря 55 ± 5%. В інших умовах технологічні властивості суміші можуть змінитися.

Суміш для мурування «Момент» містить цемент і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи необхідно берегти очі та шкіру. У випадку потрапляння суміші в очі слід промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Крім вищевикладеної інформації про застосування суміші для мурування «Момент», необхідно керуватися чинною нормативною документацією на проведення мурувальних робіт. У разі використання матеріалу в умовах, не вказаних у цьому технічному описі, слід самостійно провести випробування чи звернутися за консультацією до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях 12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ

Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА

Суша суміш фасується в мішки по 25 кг.



Маса нетто:

25 кг

Витрата*:

від **1,9** кг/м²
на 1 мм товщини шару

Час використання:

не менше **90** хв

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад:	суміш цементів із мінеральними наповнювачами та органічними модифікаторами
Кількість води для приготування суміші:	4,25–5,25 л на 25 кг сухої суміші
Температура основи:	от + 5 °С до + 30 °С
Час використання суміші:	не менше 90 хвилин
Міцність на стиск через 28 днів:	не менше 5 МПа
Адгезія до основи:	більше 0,2 МПа
Морозостійкість:	не менше 75 циклів
Витрата* на 1 мм товщини шару:	1,9 кг/м ²

*Витрата залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть слугувати основою для претензій. Продукція торгової марки «Момент» постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення.

Момент Суміш для мурування.

Група Ц1.МР1. ДСТУ Б В.2.7-126:2011.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність суміші для мурування «Момент» вказаним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування та нанесення, що наведені в цьому описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання суміші, а також за її застосування в інших цілях та умовах, не передбачених у цьому технічному описі. Із моменту появи цього технічного опису всі попередні стають недійсними.