

PLATÓ Izomix

Штукатурка гіпсова полегшена

- Легко перемішується
- Полегшена
- Рекомендована для нанесення на вертикальні та горизонтальні поверхні
- «Не пливе» при нанесенні шаром до 30 мм
- Легко «зрізується» правилом
- Має підвищену адгезію
- Економічна: дозволяє вкрити до 20% більше поверхні в порівнянні зі звичайною гіпсовою штукатуркою
- Білого кольору в порівнянні зі звичайною гіпсовою штукатуркою



PLATÓ Izomix – це високоякісна гіпсова штукатурка з підвищеним вмістом перлиту, призначена для ручного нанесення на стіни та стелі шаром від 5 до 30 мм. PLATÓ Izomix використовується для вирівнювання поверхонь з цегли, бетону, пінобетону тощо всередині приміщень, в тому числі кухонь та ванних кімнат. Завдяки підвищеному вмісту перлиту, штукатурка ідеально підходить для нанесення не тільки на стіни, але й на стелі та дозволяє вкрити до 20% більше поверхні в порівнянні зі звичайною гіпсовою штукатуркою.

Спосіб застосування

- Перед нанесенням очистіть поверхню від пилу, залишків старої фарби та іншого бруду. Основа повинна бути сухою, міцною та ретельно очищеною.
- Нанесіть ґрунтівку на поверхню.
- Наберіть воду в чисту ємність. Додавайте штукатурку PLATÓ Izomix, доки вона не покриє частково поверхню води та залиште на декілька хвилин.
- Після цього розчин ретельно перемішайте до утворення однорідної гомогенної консистенції. Після перемішування розчин готовий до використання.
- Готову суміш необхідно застосувати протягом однієї години.
- Нанесіть суміш за допомогою сталевого шпателя, кельми чи ковша. Залишки «зріжте» за допомогою правила.

Рекомендації

- Не додавайте сторонні матеріали в суміш PLATÓ Izomix.
- Використовуйте міксер на низьких обертах. Високі оберти призведуть до появи бульбашок та незручностей при нанесенні.
- Не додавайте воду або суміш в розчин після перемішування. Це призведе до скорочення терміну застосування та погіршення якості готового продукту.
- Не використовуйте PLATÓ Izomix при температурі нижчій ніж +5 °С.
- Використовуйте лише чисту ємність та інструменти.

Спосіб зберігання

- Складувати PLATÓ Izomix слід не більше ніж по 20 мішків один на інший.
- Термін придатності PLATÓ Izomix – 1 рік за умови зберігання на піддонах в сухому та закритому приміщенні.
- Не допускається контакт із землею або потрапляння вологи.
- Погані умови складського зберігання або перевищення терміну використання призводять до втрати PLATÓ Izomix своїх властивостей.

Технічні властивості

- Співвідношення води/штукатурки – на 6 - 6,5 л води - 10 кг PLATÓ Izomix.
- Час застосування готової суміші – 60 хв.
- Час затвердіння – 180 хв.
- Витратна кількість – на 1 см шару – 9 кг/кв.м.

Стандарт

Суміш PLATÓ Izomix Г.2.ШТ6 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Пакування

- Вид пакування – паперові мішки з поліетиленовою вставкою.
- Вага нетто – 30 кг +/- 0,3 кг.