

Polirem 1344

Штукатурка акриловая декоративная "камешковая" (размер зерна 2,0 мм)

- Для внутренних и наружных работ
- Готова к применению
- Отличная адгезия
- Легко наносится
- Атмосферостойкая
- Паропроницаемая
- Влагостойкая
- Возможно тонирование
- Удобна в применении

Описание

Применение. Штукатурка POLIREM 1344 предназначена для декоративной отделки внутри и снаружи зданий бетонных, кирпичных оштукатуренных оснований, а также при устройстве систем теплоизоляции фасадов с целью получения различных "камешковых" фактур. Не рекомендуется для использования на цоколе зданий. Предусматривает тонирование в различные цвета. Размер зерна 2,0 мм.

Состав. Водная дисперсия синтетических смол с минеральными наполнителями, пигментами и модифицирующими добавками.

ШТУКАТУРКА Р ТМ "POLIREM" 1.П.ФС ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Характеристики:

- Размер зерна 2,0 мм
- Расход ~ 3,0 кг/м²
- Время образования поверхностной пленки ~ 15 минут
- Наступление устойчивости к воздействию осадков min 24 часа
- Прочность сцепления с основанием min 0,5 МПа
- Паропроницаемость min 0,03 мг/(м·час·Па)
- Температура основания при применении от +5 °С до +35 °С
- Температура эксплуатации от -30 °С до +70 °С