

FRONTROCK MAX E

Плити подвійної густини з кам'яної вати для теплоізоляції в безшовних системах утеплення [ETICS] з опорядженням штукатуркою. Негорюча термоізоляція для зовнішніх цегляних, монолітних та збірних стін.



Технічні параметри

Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda_B = 0,0385 \text{ W/mK}$
Клас горючості	НГ
Код виробу	MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
Норма виробу	EN 13162:2012 + A1:2015
Сертифікат CE	1390-CPR-0255/10/P; 1390-CPR-0256/10/P; 1390-CPR-0168/09/P; 1390-CPR-0452/16/P

Розміри і упаковка

SAP номер	Найменування продукту	Од. вим.	Густина кг/м3	Група товарів А,В,С	Од. відв.	Завод	Кількість м2 в од.вим.	Кількість м2 в 1 пачці
86003	FRONTROCK MAX E 080/01000/0600 20PAC/PAL MAL	M2	150	A	PAL	MAL	36	1,8
86004	FRONTROCK MAX E 100/01000/0600 16PAC/PAL MAL	M2	150	A	PAL	MAL	28,8	1,8
86005	FRONTROCK MAX E 120/01000/0600 12PAC/PAL MAL	M2	150	A	PAL	MAL	21,6	1,8
89602	FRONTROCK MAX E 130/01000/0600 12PAC/PAL MAL	M2	150	C	PAL	MAL	21,6	1,8
86954	FRONTROCK MAX E 140/01000/0600 16PAC/PAL MAL	M2	150	A	PAL	MAL	19,2	1,2
86006	FRONTROCK MAX E 150/01000/0600 16PAC/PAL MAL	M2	150	A	PAL	MAL	19,2	1,2
86008	FRONTROCK MAX E 180/01000/0600 12PAC/PAL MAL	M2	150	A	PAL	MAL	14,4	1,2
86009	FRONTROCK MAX E 200/01000/0600 12PAC/PAL MAL	M2	150	A	PAL	MAL	14,4	1,2